

Metric Osmotic

Osmotsko cementno hidroizolaciono zaštitno sredstvo za beton.

Metric Osmotic je jednokomponentna, tiksotropična obloga, otporna na pozitivne i negativne hidraulične pritiske.



Rating 1

- × Regional Mineral $\geq 60\%$
- × Recycled Regional Mineral $\geq 30\%$
- × CO₂ Emission $\leq 250 \text{ g/kg}$
- × VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

1. Bele i sive
2. Tiksotropičan
3. Certifikat EN 1504-2 (C)
4. Certifikat o pogodnosti za zadržavanje vode za piće
5. Odlična otpornost na abraziju
6. Visoka otpornost na teške hemijske agresije

kerakoll

Područja primene

→ Namena:

Hidroizolacija elemenata od armiranog betona, prednapregnutog betona i strukturnih žbuka:

- temelji, lame za liftove, podzemne prostorije i parkirališta;
- potporni zidovi, čak i sa negativnim hidrostatičkim pritiskom;
- kanali, šahte, kade, kolektori, sifoni i rezervoari za vodu, uključujući pijaču;
- mostovi, vijadukti, pasaži, tuneli i brane.

Ne koristiti na nestrukturnim podlogama, na fleksibilnim podlogama, na zidovima od gipsa, gips-kartona ili gotovih žbuka na bazi gipsa.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloga

Podloga mora biti savršeno osušena, bez higrometrijskog skupljanja, konzistentna, bez delova koji se mrve ili lako uklonljivih delova i očišćena od sredstva za odvajanje, ulja, masti, boja.

Najpogodnije metode pripreme podloge su peskanje, sačmarenje ili pranje vodom pod pritiskom.

U slučaju dotrajalih, nedostajućih delova ili segregacije betona, potrebno je adekvatno pripremiti podlogu pomoću mineralnog maltera iz linije Geolite ili Metric.

Prilikom hidroizolacije potpornih zidova i podzemnih prostorija, iseći graničnike na dubini od oko 3 cm i fugovati otvore mineralnim malterom iz linije Geolite ili Metric.

U prisustvu uglova, napraviti čvrste spojne profile pomoću mineralnog maltera iz linije Geolite ili Metric, nakon što je u liniji spajanja zid-ploča ili zid-zid izrezan žleb u obliku lastinog repa.

Pre nanošenja, kvasiti do zasićenja, sve dok se ne dobije zasićena podloga ali bez vode u tečnom stanju na površini.

→ Priprema

Metric Osmotic se priprema mešanjem praha sa vodom naznačenom na pakovanju (preporučuje se korišćenje celog sadržaja svake vreće).

Priprema smese može se izvršiti pomoću:

- odgovarajuće pumpe za mešanje;
- mešalice za malter ili bušilicom male brzine sa spiralnim mešaćem.

Ostaviti smesu da odstoji oko 5 minuta da bi se omogućila potpuna hidratacija i ponovo promešati još oko 20 sekundi pre upotrebe.

→ Dilatacioni spojevi: u slučaju hidroizolacije monolitnih konstrukcija, u prisustvu dilatacionih spojeva, suprotne površine moraju biti spojene odgovarajućim tehničkim spojem zalepljenim na podlogu koji je zavaren na preklapanjima pre postavljanja Metric Osmotic. Ako je spoj podvrgnut pozitivnom pritisku, ležište koje se nalazi ispod mora biti zaptiveno bez pomeranja pomoću proizvoda Joint i Tetra Seal. Ako spoj funkcioniše u kontrapotisku, negativni pritisak koji se vrši na centralni elastični deo spoja će biti zaustavljen profilom od lima usidrenim za beton pomoću tipli postavljenih na duboke otvore kako bi se omogućio efekat ekspanzije.

→ Primena

Metric Osmotic se nanosi tvrdim kistom ili špahtlom, u zavisnosti od potrebne intervencije (jednostavna hidroizolacija ili istovremeno gletovanje podloge), ili odgovarajućom pumpom za raspršivanje obloga male debljine. Prilagoditi vodu za smesu kako bi se dobila konzistencija pogodna za potrebnu primenu. Nakon stvrdnjavanja, naneti drugi sloj (obično 2 – 3 sata za nanošenje kistom, 4 – 6 sati za nanošenje špahtlom u zavisnosti od klimatskih uslova i upijanja podloge), ne treba da prođe više od 24 sata između dva sloja. Nastaviti u poprečnom pravcu u odnosu na prethodni sloj. Postavljanje se mora izvršiti sa najvećom pažnjom kako bi se osigurala potpuna pokrivenost površina i spoj između zidova i podloge na spojnim profilima.

→ Čišćenje

Čišćenje alata od ostataka Metric Osmotic vrši se vodom pre stvrdnjavanja proizvoda.

Ostala uputstva

→ Nanošenje žbuke na hidroizolovane zidove pomoću Metric Osmotic: da bi se omogućilo adekvatno vezivanje žbuke sa hidroizolovanim slojem, kada se proizvod stvrdne i u svakom slučaju u roku od 24 sata od nanošenja poslednjeg sloja, naneti veliki grubi sloj pomoću mineralnog maltera Metric, Geolite, Geocalce G o F Antisismico ili Biocalce Rinzaffo.

- Podzemne prostorije pogodne za stanovanje: nakon izvršene hidroizolacije i nanošenja grubog sloja, naneti bio-žbuku termo-odvlaživač Benesserebio ili Biocalce Zoccolatura kako bi se omogućio život u prostorijama.
- Rezervoari za skladištenje vode za piće: kada se obloga izrađena od Metric Osmotic osuši, treba je više puta isprati topлом vodom pre puštanja rezervoara u rad da bi se smanjila pH vrednost cementne obloge.

Certifikati i oznake



Kada se pravilno isprazni, pakovanje se može reciklirati sa papirom do 80% prema metodi ATICELCA® 501.

Aticelca 11137-0006

Stavka tehničkih specifikacija

Nabavka i postavljanje cementnog osmotskog tiksotropičnog jednokomponentnog zaštitnog sredstva, kao što je Metric Osmotic kompanije Kerakoll, za hidroizolaciju elemenata od armiranog betona, prednapregnutog betona i strukturnih žbuka u prisustvu vode pod negativnim ili pozitivnim pritiskom. Poseduje GreenBuilding Rating 1, pogodan je za zadržavanje vode za piće, poseduje oznaku CE i usklađen je sa zahtevima standarda EN 1504-2 (C); u skladu je sa principima definisanim standardom EN 1504-9.

Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll

Izgled	beli ili sivi prah	
Prividna gustina	$\approx 1,28 \text{ kg/dm}^3$	UEAtc
Minerološko inertne prirode	silikatno-karbonatna	
Granulometrički interval	0 – 0,4 mm	UNI 10111
Skladištenje	≈ 12 meseci od dana proizvodnje u originalnoj i neotvorenoj ambalaži; zaštiti od vlage	
Ambalaža	vreća 25 kg	
Voda za smesu:		
- za nanošenje špahtlom	$\approx 5 \text{ l} / 1 \text{ vreća } 25 \text{ kg}$	
- za nanošenje kistom	$\approx 6 \text{ l} / 1 \text{ vreća } 25 \text{ kg}$	
Širenje smese	$\approx 85\%$	UNI 7044
Gustina smese	$\approx 1730 \text{ kg/m}^3$	UNI 7121
pH smese	≥ 12	
Trajanje smese (pot life)	$\geq 1 \text{ h}$	
Granične temperature primene	od $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ do $+35 \text{ }^\circ\text{C}$	
Minimalna debljina	2 mm	
Maksimalna debljina po sloju	3 mm	
Maksimalna debljina	6 mm	
Vreme čekanja:		
- za punjenje	≈ 14 dana	
- za nanošenje grubog sloja	maksimalno 24 sata	
Korisnost:		
- za nanošenje špahtlom	$\approx 1,5 \text{ kg/m}^2$ po mm debljine	
- za nanošenje kistom	$\approx 1,4 \text{ kg/m}^2$ po mm debljine	

Registrovanje podataka na temperaturi od $+21 \text{ }^\circ\text{C}$, 60% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu.

Performanse**Kvalitet vazduha u enterijeru (IAQ) VOC - Emisija lakoisparljivih organskih jedinjenja (VOC)**

Usklađenost	EC 1 plus GEV-Emicode	Sert. GEV 17756/11.01.02
-------------	-----------------------	-----------------------------

HIGH-TECH

Karakteristika performanse	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe	Performanse proizvoda Metric Osmotic
Otpornost na pritisak vode:			
- debљina 2 mm	DIN 1048	ne postoji	> 3 bar
- debљina 6 mm	DIN 1048	ne postoji	> 7 bar
Otpornost na reverzni hidrostaticki pritisak			
Otpornost na reverzni hidrostaticki pritisak	UNI 8298-8	ne postoji	≤ 3 bar
Zadržavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu			
Zadržavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu	EN 14944-1	usklađeno	usklađeno
Prikupljanje, prečišćavanje, snabdevanje i distribucija vode namenjene za ljudsku upotrebu	D.M. 174-06/04/2004	usklađeno	usklađeno
	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe EN 1504-2 (c)	Performanse proizvoda Metric Osmotic
Otpornost na kompresiju	EN 12190	referentna klasa	Klasa I: $\geq 35 \text{ MPa}$
Otpornost na abraziju	EN ISO 5470-1	gubitak težine $< 3000 \text{ mg}$	prevaziđena specifikacija
Propusnost na vodenu paru	EN ISO 7783-2	referentna klasa	Klasa I: $sD < 5 \text{ m}$
Kapilarna apsorpcija i vodopropustnost	EN 1062-3	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Sila prianjanja za direktnu vuču	EN 1542	$\geq 2 \text{ MPa}$	$> 2 \text{ MPa}$
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklasa	A1

Registrovanje podataka na temperaturi od +21 °C, 60% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu.

Performanse**Otpornost na teške hemijske agresije - Zahtevane performanse prema EN 1504-2**

Grupa prema EN 13529	Tečnost za ispitivanje	Performanse proizvoda * Metric Osmotic
1. Benzin	47,5% toluena po zapremini 30,4% izooktana po zapremini 17,1% n-heptana po zapremini 3,0% metanola po zapremini 2,0% tercijarnog butanola po zapremini	Klasa II
2. Gorivo za vazduhoplovstvo	1 50% izooktana po zapremini 1 50% toluena po zapremini 2 Benzin za vazduhoplovstvo 100LL, šifra NATO F-18 3 Turbo gorivo A-1, šifra NATO F-34/F-35	Klasa II
3. Neiskorišćeno ulje za grejanje i dizel gorivo i ulja za motore i menjače	80,0% n-parafina (C12-C18) po zapremini 20,0% metilnaftalena po zapremini	Klasa II
4. Svi ugljovodonici uključujući grupe 2 i 3 osim 4a) i 4b) i korišćena ulja za motore i menjače	60,0% toluena po zapremini 30,0% ksilena po zapremini 10,0% metilnaftalena po zapremini	Klasa II
5. Mono i polialkoholi (do 48% metanola po zapremini), glikolni etri	48,0% metanola po zapremini 48,0% izopropanola po zapremini 4,0% vode po zapremini	Klasa II
6. Halogeni ugljovodonici	Trihloretilen	Klasa II
11. Neorganske baze do 20% i njihove soli sa alkalskom hidrolizom u vodenom rastvoru ($\text{pH} > 8$) osim rastvora amonijaka i rastvora oksidirajućih soli (npr. hipohlorit)	Natrijum hidroksid (20%)	Klasa II
12. Rastvor neorganskih neoksidirajućih soli sa $\text{pH} = 6-8$	Voden rastvor natrijum hlorida (20%)	Klasa II
15. Ciklični i aciklični etri	Tetrahidrofuran (THF)	Klasa II

* Klasa I: nakon 3 dana kontakta bez pritiska
Klasa II: nakon 28 dana kontakta bez pritiska
Klasa III: nakon 28 dana kontakta sa pritiskom

Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
- pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
- čuvati materijal dalje od izvora vlage i na mestima zaštićenim od direktnе sunčeve svetlosti
- raditi na temperaturama između +5°C i +35 °C
- ne dodavati veziva ili additive u smesu
- ne nanositi na prljave ili nekoherentne površine
- ne nanositi na gips, metal ili drvo
- nakon nanošenja, zaštiti od sunca i vетра

- voditi računa o vlažnom sazrevanju proizvoda u prva 24 sata
- spojevi prisutni na površinama moraju biti hidroizolovani elastičnim proizvodima da bi se obezbedilo njihovo zaptivanje
- ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na reiting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2012. Ove informacije su azurirane u oktobar 2023 (ref. GBR Data Report – 10.23); treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posjetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktualnost i azuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkim karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.