

# Net 90

Plasă de armare din fibră de sticlă rezistentă la alcali, pentru consolidarea gleturilor de netezire sintetice și minerale.

Net 90 este plasa de armare specifică în netezirile realizate cu Floorzero și Wallzero.



1. Interioare, exterioare
2. Rezistențe elastice și mecanice ridicate
3. Rapid și ușor de aplicat
4. Fără efect de memorie

---

## Domenii de aplicare

### → Destinație de utilizare

Plasă pentru nivelări și neteziri minerale și sintetice.

Materiale de nivelare și netezire compatibile:

- Keralevel Eco LR
- Keralevel Eco
- Keralevel Eco Ultra
- Floorzero
- Wallzero
- Wallcrete

Pardoseli și pereți la interior și exterior, pentru uz civil, comercial și industrial. Adecvat pentru substraturi cu încălzire încorporată.

A nu se folosi pentru armarea maselor de șpaclu sau pentru nivelarea pereților exteriori, pe suprafețe extinse și continue.

---

## Indicații de utilizare

### → Aplicare pe perete

Aplicați gletul de netezire sau nivelantul cu gletiera netedă, în grosimi de circa 1-2 mm, apăsând pentru a obține o aderență maximă la stratul de suport. Întindeți Net 90 prevăzând o suprapunere de circa 10 cm și înglobați plasa în stratul de netezire. Neteziți cu gletiera pentru a obține o suprafață plană și regulată.

### → Aplicare pe pardoseală

Întindeți Net 90 pe substratul pregătit în mod corespunzător, prevăzând o suprapunere de circa 10 cm. Aplicați gletul de netezire sau nivelantul cu gletiera netedă, apăsând pentru a obține o aderență maximă la stratul de suport și având grijă să înglobați complet plasa în stratul de nivelare. Neteziți cu gletiera pentru a obține o suprafață plană și regulată. Când se prevede, presărați până la saturare cu Quarzo 1.3 sau Quarzo 5.12.

### → Aplicarea pe pardoseală cu Floorzero

Întindeți Net 90 pe substratul pregătit în mod corespunzător alăturând plasa fără să o suprapuneți. Aplicați Floorzero cu gletiera netedă având grijă să încorporați complet plasa în stratul de masă de șpaclu. Neteziți cu gletiera pentru a obține o suprafață plană și regulată. Presărați peste produsul proaspăt până la saturare cu Quarzo 1.3.

### → Aplicarea pe perete cu Wallzero și Wallcrete

Pregătiți din timp fâșiile de plasă de armare din fibră de sticlă Net 90, verificând suprapunerea capetelor de cel puțin 10 cm. Șpăcluiți produsul (Wallzero sau Wallcrete) cu gletiera americană sau dințată. Lăsând benzi de  $\approx 1$  m lățime, așezați plasa peste produsul proaspăt și apoi neteziți cu gletiera americană. Neteziți cu gletiera pentru a obține o suprafață plană și regulată.

---

## Rubrică din caietul de sarcini

Furnizarea și aplicarea plasei de armare din fibră de sticlă rezistentă la alcali, cu greutate de  $\approx 90 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$  tip Net 90 de la Kerakoll Spa. Întindeți plasa prevăzând suprapunerea îmbinărilor cu circa 10 cm și înglobați-o în primul strat de glet de netezire sau nivelant. Neteziți cu gletiera pentru a obține o suprafață netedă și regulată.

**Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll**

Aspect	fibră de sticlă	
Culoare	Alb	
Lățime rolă	≈ 1 m	
Lungime rolă	50 m	
Lățime ochiuri plasă	≈ 4x5 mm	
Greutate plasă apretată	≈ 90 g/m <sup>2</sup> ± 5%	ISO 3374

**Performanță****HIGH-TECH**

Performanțe finale plasă apretată:

- rupere la întindere longitudinală	valoarea medie 1450 N/5 cm ± 1%	ISO 4606
- rupere la întindere transversală	valoare medie 1.550 N/5 cm ± 1%	ISO 4606

## Avertismente

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- produsul este un articol conform definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, așadar nu necesită Fișa cu Date de Securitate

→ pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați  
Kerakoll Worldwide Global Service  
+39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în iunie 2023; precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.