

Neutro Color

Mermer ve doğal taş için dekoratif silikon.

Neutro Color, mermer ve doğal taşların hassas yüzeylerinde iz veya leke oluşumu olmaksızın mükemmel bir sızdırmazlık garanti eden, dengesiz ve göçen bileşenler içermeyen nötr ağlaşma geliştirir.



Rating 3

1. Mermer veya doğal taşlara zarar vermez, onları sarartmaz ya da lekelemez
2. Hem gözenekli hem de gözeneksiz yüzeyler için uygundur
3. Nemli bir ortam için idealdir
4. Eskimeye, UV ışınlarına ve donmaya karşı dayanıklı
5. 12 renkte mevcuttur

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Derecelendirme, ortalama renk formülasyonlarına dayalıdır

Uygulama alanlari

- Şunlar üzerindeki genişleme derzlerinin elastik, su geçirmez yalıtımı:
- porselen karolar, düşük kalınlıkta döşemeler, seramik karolar, cotto, cam ve seramik mozaiklerin tüm türleri ve biçimleri
 - banyo tertibatı, duşlar
 - doğal taş ve mermer
 - tuğla
 - cam ve ahşap veya metal ve pencereler
 - prefabrik beton paneller, betonda açıkta kalan yüzeyler
 - çimento bazlı şaplar ve sıvalar veya çimento-kireç sıvası

→ Kullanım amacı

Donmaya maruz ortamlar da dahil olmak üzere iç ve dış kullanımlar için, balkonlarda, teraslarda, cephelerde, banyolarda, duşlarda, pencerelerde, kapı kasalarında ve yüzme havuzlarında ayırma, genişleme ve birleşim derzleri için.

Yağlar, çözücüler ve akışkanlaştırıcı sıvılar çıkaran kauçuk, plastik ve bitümlü malzemelerde; yüksek aşınmaya maruz derzlerin yapımında kullanmayınız.

Kullanım talimatları

→ Alt katmanın hazırlanması

Yalıtılacak derzlerin kenarları tamamen kuru, temiz ve herhangi yağ, toz veya pas izinden arı olmalıdır. Tüm dökülen veya gevşek duran parçaları uzaklaştırın ve malzemeleri dikkatlice pastan arındırın. Görünen derzler hazırlarken, ve temiz bir yalıtım çizgisi elde etmek için, kullanıcı kenarları normal yapışkan bant kullanarak korumalıdır.

Keragrip Eco Pulep'in metal yüzeyler üzerinde kullanımı yüzeyin temizliğini ve ürünün ona yapışkanlığını optimize eder.

→ Hazırlık

Neutro Color kullanıma hazırdır. Kartuşun konik nozulünü kestikten sonra, filizi 45° açıyla kesmek suretiyle oluşturulacak yalıtımın genişliğine uydurun ve onu kartuşa vidalayın. Kartuşu özel pnömatik sürtünme tabancasına takın.

→ Uygulama

Derzlere yakın alanlar, alt katmanların kirlenmesini önlemek ve eşit yalıtım sağlamak amacıyla maskeleme bandıyla korunmalıdır. Sızdırmazlık malzemesini düzleştirdikten sonra maskeleme bandını derhal çıkarın.

Optimum yapışkanlık temin etmek için silikonun derzler içerisine derinlemesine sıkıştığına emin olun. Kusursuz bir son kat elde etmek için, sabunlu suyla ıslatılmış metal veya plastik bir yayma aletini tek seferlik, devamlı bir hareketle yüzeyin üstünden geçirin. Genleşme ve büzülme gerilmelerine dayanacak güvenilir bir yalıtım temin etmek için, şu koşullar gereklidir:

1. derz, hareketin derz genişliğinin %25'ini geçmeyeceği şekilde uygulanır
2. genişlik ve sızdırmazlık malzemesi derinliği arasındaki oran 1'e 2'dir
3. sızdırmazlık malzemesi, alt katmana değil yalnızca derzlerin kenarlarına uyum sağlar. derinlik uyumu sağlamak ve alt katmana yapışmayı önlemek üzere ön derzlendirilmiş polietilen köpük alt derz katmanı kullanın.

→ Temizlik

Sızdırmazlık malzemesi kalıntıları tolüen veya petrol gibi yaygın bulunan çözücülerle silinebilir. Sertleştikten sonra, Neutro Color ancak mekanik yöntemlerle sökülebilir.

Özel notlar

→ Ürün atmosferik neme maruz kaldığında polimerize olacağından tamamen kapalı alanlarda kullanmayınız.

→ Sızdırmazlık malzemesi ve alt katman arasında en iyi teması temin etmek için uygulamadan 5 dakika sonra derzi fırçalayınız.

→ Astar katmanı normal şartlarda gerekli değildir. Bazı belli başlı alt katmanlar (gözenekli veya plastik malzemeden yapılmış) azami yapışkanlık temin etmek için bir yapışma güçlendirici kullanımını gerektirebilir. Bu ürün toz riskinin bulunduğu tüm durumlar için önerilir.

→ Neutro Color boyanamaz.

Sertifikalar ve işaretler



Özet

Genleşme derzlerinin genleşme-deformasyon derzleri için yüksek derecede elastisite sahibi nötr, silikon, organik ve GreenBuilding Rating 3, CE işaretli ve EN 15651 Standardı bölüm 1, 2, 3 ve 4 performans gereklerine uyan Kerakoll Spa ürünü Neutro Color gibi bir sızdırmazlık malzemesi ile elastik ve su geçirmez şekilde yalıtılması. Derz temiz, kuru, yükselen nemden arı olmalı ve Joint gibi uygun bir polietilen köpük alt derz katmanı ile hazırlanmalıdır. Bir kartuş 1 cm genişlik ve derinlikteki derzler için ≈ 3 metretil kapsayacaktır.

Teknik Veriler Kerakoll Kalite Standartları ile uyumludur

Görünüş	beyaz veya renkli tiksotropik macun
Özgül ağırlık	$\approx 1,02 \text{ kg/dm}^3$
Kimyasal niteliği	nötr çapraz bağlı silikon sızdırmazlık malzemesi
Depolama	$\approx$ orijinal, açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 18 ay
Uyarı	kuru yerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından ve ısı kaynaklarından koruyunuz
Ambalajında	310 ml kartuş
azami harekete izin verilir	$\leq 25\%$ ISO 11600
Derz asgari genişliği	$\geq 6 \text{ mm}$
Derz azami genişliği	$\leq 25 \text{ mm}$
Sızdırmazlık bölümü oranı G/D	$> 1 / < 2$
Uygulama için sıcaklık aralığı	$+5 \text{ }^\circ\text{C}$ ila $+40 \text{ }^\circ\text{C}$
Kürleme süresi	$\geq 15 \text{ dak.}$
Retikülasyon	$\approx 3 \text{ mm} / 24 \text{ saat}$
Büzüşme	$\leq 10\%$ ISO 10563
Kaplama	gösterge niteliğindeki verim tablosuna bakınız

Değerler $+23 \text{ }^\circ\text{C}$, %50 R.H. de havalandırma olmadan kaydedilmiştir. Veriler inşaat alanı, sıcaklık, havalandırma, alt katmanın ve serili materyallerin emiş seviyesi gibi belirli koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

İçerik tablosu

Metretül cinsinden bir adet 310 ml Neutro Color kartuşuyla yalıtılabilen derz miktarı

Derinlik	Genişlik				
	6 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
5 mm	≈ 10,4 m	≈ 8 m	≈ 6,2 m	–	–
7 mm	–	≈ 5,6 m	≈ 4,4 m	≈ 3 m	–
10 mm	–	–	≈ 3 m	≈ 2,1 m	≈ 1,6 m
15 mm	–	–	–	≈ 1,4 m	≈ 1,1 m
20 mm	–	–	–	≈ 1,1 m	≈ 0,8 m

Tahmini kapsama değeri verilmişse, bu birleşme yeri genişlik/derinlik oranının belirtilen sınırlar dışında olduğu ve birleşme yeri sızdırmazlığının sağlanamayacağı anlamına gelir.

Neutro Color renk çizelgesi

KK 2	
KK 66	
KK 68	
KK 69	
KK 71	
KK 12	
KK 76	
KK 86	
KK 152	
KK 107	
KK 109	
KK 110	

Buradaki tonlar sadece gösterim amaçlıdır..

Performans		
YÜKSEK TEKNOLOJİ		
Destek A sertliği	21	ISO 868
Elastikiyet katsayısı	≈ 0,35 N/mm ²	ISO 8339
Nihai uzama (%)	250	ISO 8339
Atmosferik etkin maddelere direnç	Çok iyi	
Eskimeye direnç	Çok iyi	
UV ışınlarına direnç	Çok iyi	ISO 4892
Çalışma sıcaklığı	-40 °C ila +100 °C	
EN 15651-1 Sınıfı	F-EXT-INT-CC	
EN 15651-2 Sınıfı	G-CC	
EN 15651-3 Sınıfı	S	
EN 15651-4 Sınıfı	PW-EXT-INT-CC	

Değerler +23 °C, %50 R.H. de havalandırma olmadan kaydedilmiştir. Veriler inşaat alanı, sıcaklık, havalandırma, alt katmanın ve serili materyallerin emiş seviyesi gibi belirli koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Uyarı

- Ürün profesyonel kullanım için

→ standartlara ve ulusal yönetmeliklere uyun

→ +5 °C ve +40 °C arasında sıcaklıklarda kullanım

→ ürünün etkin bir şekilde polimerleşmesi için atmosferik nem ihtiyacı bulunduğundan, tamamen kapalı alanlarda kullanmayın

→ derzlerin genişlik ve derinliğinin doğru boyutlarda olduğuna emin olun
- derzlerin kenarlarını maskeleme bandı ile koruyun, ürün sertleşmeden önce bu bant kaldırılmalı ve derz temizlenmelidir

→ Neutro Color zararlı maddeler içermez; her halükarda ürünü iyi havalandırılmış ortamlarda kullanın ve cilt ve gözlerle temasından kaçının

→ eğer gerekiyorsa güvenlik veri formunu isteyin

→ diğer sorularınız için +30-22620.49.700 numaralı telefondan Kerakoll Global Hizmetler ile iletişime geçiniz

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
1712/0625

Veri ile ilgili olarak GreenBuilding Rating Manual 2012'ye bakın. Bu bilgiler en son Ocak 2025'de güncellenmiş olup (ref. GBR Data Report – 01.25) zaman içinde KERAKOLL SpA tarafından yapılacak ekleme ve/veya değişikliklere tabi olabilir, en son sürüm için bkz. www.kerakoll.com. Bu nedenle KERAKOLL SpA, sadece kurumsal web sitesinden doğrudan alındığında, verilen bilgilerin geçerliliği, doğruluğu ve güncellenmesinden sorumludur. Güvenlik veri formu, teknik ve pratik bilginiz dahilinde hazırlanmıştır. Yapı alanlarınızda bulunan koşulları ve çalışmalarını direkt olarak kontrol etmemiz mümkün olmadığı için bu bilgiler, Kerakoll'u herhangi bir şekilde bağlamayan genel emareleri göstermektedir. Bu nedenle, kullanım amacınız ile ürünün uygunluğunu doğrulamak için bir ön test gerçekleştirmeniz tavsiye edilir.