

# P5 Eco

Flexibilisant à l'eau éco-compatible, pour l'adjonction à hautes performances dans les mortiers à base de ciment et bétons légers.

P5 Eco augmente l'adhérence aux supports, réduit l'absorption d'eau, améliore les caractéristiques de compacité et la flexibilité. Pour coulis d'accrochage dans les reprises de bétonnage et les réfections. Intérieurs, extérieurs.



## Rating 4

1. Adjonction de mortiers, bétons légers, bétons et coulis adhésifs
2. Enduits à adhérence et résistance chimique et mécanique élevées
3. Crépis et reports à base de ciment
4. Ragréages minéraux ou à base de ciment flexibles
5. Préparation de coulis d'accrochage pour restaurations ou reconstructions de béton sur poutres, piliers, balcons, corniches

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent  $\leq 15$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

---

## Domaines d'application

- À ajouter aux mortiers et bétons légers et préparation de coulis d'accrochage pour:
- réfections ou reconstructions de béton sur poutres, piliers, balcons, corniches
  - Enduits à adhérence et résistance chimique et mécanique élevées
  - ragréages flexibles à base de ciment
  - Crépis et reportis à base de ciment

- Destination d'utilisation  
Pour l'intérieur et l'extérieur. Pour mortiers traditionnels à base de ciment, bétons légers, bétons et coulis adhésifs.

Ne pas utiliser pur ou dilué avec de l'eau directement sur les supports à base de ciment comme primaire d'accrochage pour réaliser des reprises de coulée.

---

## Mode d'emploi

- Préparation des supports  
Les coulis et mortiers contenant P5 Eco doivent être appliqués sur des surfaces sèches, propres, consistantes, sans traces d'huile, graisses et efflorescences. Les traces de produit décoffrant doivent être éliminées. Il convient d'humidifier le support avant l'application.

- Préparation  
Préalablement, mélanger P5 Eco et l'eau dans le rapport choisi puis ajouter les parties de ciment et de sable. Mélanger soigneusement pour éviter la formation de grumeaux. Les taux de gâchage conseillés sont:

- coulis adhésifs: 1,5 parties de P5 Eco, 1 partie d'eau, 3 parties de ciment.
- mortiers à base de ciment enrichis: 1,5 parties de P5 Eco, 2 parties d'eau, 5 parties de ciment, 10 parties de sable.

Les dosages de composition des mortiers peuvent varier en fonction de la destination d'utilisation du mortier.

Le dosage de P5 Eco devra être compris entre un minimum de 20% et un maximum de 40% par rapport au poids du ciment.

- Application  
Mortiers à base de ciment enrichis pour la reconstruction du béton sur colonnes, poutres, balcons, corniches: humidifier le support et étaler initialement une couche de coulis adhésif d'accrochage au pinceau ou à la brosse durs, ensuite, sur cette couche encore fraîche, procéder à la reconstruction avec le mortier à base de ciment enrichi.

Enduits antidécollements et à haute résistance: humidifier le support et appliquer une couche de crépi adhésif par projection manuelle en laissant la surface la plus rugueuse possible. Une fois le crépi durci, appliquer la couche d'enduit avec le mortier à base de ciment enrichi.

Coulis d'accrochage pour reprises de coulées de béton: humidifier le support et étaler une couche de coulis adhésif, ensuite, frais sur frais, procéder à la coulée de béton.

- Nettoyage  
Nettoyer les résidus de coulis ou mortiers enrichis des outils et des surfaces recouvertes avec de l'eau avant le durcissement final.

---

## Autres indications

Diluer P5 Eco dans l'eau de gâchage. Si nécessaire ajouter le produit à des mortiers ou enduits prémélangés pour des applications mécanisées, prélever directement le mélange

eau/latex d'un récipient (bidon) prédisposé sur le chantier au moyen du tuyau de pompage de la machine à enduire.

## Certifications et labels



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Cahier des charges

**Coulis d'accrochage :** avant d'effectuer des rattrapages ponctuels de mortier sur béton, rendre la surface rugueuse avec des moyens mécaniques, laver abondamment avec une hydronettoyeuse à haute pression et étaler un coulis d'accrochage constitué de ciment, eau et flexibilisant à l'eau, éco-compatible, pour l'adjonction à hautes performances dans les mortiers à base de ciment et bétons légers, GreenBuilding Rating 4, type P5 Eco de Kerakoll Spa, à raison de 40 % du poids du ciment. Le rattrapage doit être effectué sur le coulis frais.

**Adjonction dans les mortiers à base de ciment :** les mortiers à base de ciment devront être enrichis avec flexibilisant à l'eau, éco-compatible pour l'adjonction à hautes performances dans les mortiers à base de ciment et bétons légers, GreenBuilding Rating 4, type P5 Eco de Kerakoll Spa, à raison de 30 % du poids du ciment pour rendre le mortier plus compact, adhésif et flexible.

**Adjonctions dans les bétons et bétons légers :** les bétons et bétons légers à base de ciment devront être enrichis avec flexibilisant à l'eau, éco-compatible pour l'adjonction à hautes performances dans les mortiers à base de ciment et bétons légers, GreenBuilding Rating 4, type P5 Eco de Kerakoll Spa, à raison de 20 % du poids du ciment pour rendre le béton plus compact, adhésif et flexible.

Données techniques selon la Norme de Qualité Kerakoll		
Aspect	liquide blanc	
Poids spécifique	≈ 1,01 kg/dm <sup>3</sup>	
Conservation:	≈ 12 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert	
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur	
Emballage	bidons 25 / 5 kg	
Viscosité	≈ 1200 mPa · s, rotor 2 RPM 20	méthode Brookfield
pH	≈ 9	
Dosages recommandés pour:		
- BÉTON	≈ 20-40% du poids du ciment	
- mortier	≈ 20-40% du poids du ciment	
- coulis adhésif	≈ 1,5 P5 Eco : 1 Eau : 3 Gris Ciment	
Température limite d'application	de +5 °C à +30 °C	

**Performances****HIGH-TECH**

Comparaison effectuée entre:

- mortier normalisé	3 sable : 1 ciment Portland 32,5; eau/cim. = 0,5
- mortier normalisé enrichi	mortier normalisé + P5 Eco à raison de 30% du poids du ciment

Améliorations obtenues avec P5 Eco:

- Eau de gâchage (pack) / Taux de gâchage (schede)	-3%	
- Module d'élasticité statique	-38%	EN 13412
- Adhérence sur béton après 28 jours	+5% (rupture mortier)	CSTB 2893-370
- résistance au cisaillement sur béton après 28 jours	+75%	

Comparaison effectuée entre:

- reprise de coulée sur béton	sans coulis d'accrochage
- reprise de coulée sur béton	avec coulis d'accrochage (1 P5 Eco: 1 eau: 3 ciment)

Améliorations obtenues avec P5 Eco:

- Adhérence sur béton après 28 jours	+45%	CSTB 2893-370
- résistance au cisaillement sur béton après 28 jours	+51%	

Mesure des caractéristiques à une température de  $+20 \pm 2$  °C,  $65 \pm 5$  % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

## Avertissements

- Produit à usage professionnel
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- opérer à des températures comprises entre  $+5$  °C et  $+30$  °C
- le produit craint le gel, conserver à des températures supérieures à  $+5$  °C
- protéger l'ouvrage du soleil et de la pluie battante jusqu'au séchage complet
- il est conseillé, surtout pendant la saison chaude, de toujours mouiller les ouvrages pendant quelques jours après la réalisation des travaux
- en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service - [info@kerakoll.ae](mailto:info@kerakoll.ae)

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2011. Les présentes informations ont été mises à jour en décembre 2022 (ref. GBR Data Report - 01.22). Elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des modifications de la part de KERAKOLL SpA. Assurez vous d'avoir toujours la version la plus récente, téléchargeable sur le site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.