

Pragma Easy

Minerální lepidlo s vysokou přilnavostí a dlouhou dobou zpracovatelnosti. Pro pokládku keramických obkladů.



Rating 4

1. Ideální pro keramické obklady a dlažby do velikosti 45x45 cm
2. Prodloužená doba otevření
3. Snadné použití

- ✓ Regional Mineral $\geq 60\%$
- × Recycled Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

kerakoll

Použití

→ Účel použití

Podklady:

- cementové potěry a malty
- cementových omítek
- cementovláknité desky

Materiály:

- keramické dlaždice
- keramická mozaika
- porcelánový gres

Použití:

- podlahy a stěny
- interiéry – exteriéry
- bytová výstavba
- komerční objekty
- průmyslové objekty

Nepoužívejte:

- na sádrových a anhydritových podkladech bez použití separačního nátěru Active Blocker;
- na stávající keramické podlahy, teraco nebo přírodní kámen;
- na dřevěné, kovové a pružné podklady, elastické krytiny, deformovatelné podklady nebo podklady vystavené vibracím;
- na sádrokartonové desky;
- na nenasákavých betonových prefabrikátech;
- na potěry a omítky, které nejsou ještě nevyzrálé a podléhají značnému hydraulickému smršťování;
- na podkladech, které jsou vlhké nebo podléhají kapilární vztlínající vlhkosti;
- v prostředí s trvalou přítomností vody;
- na reaktivní hydroizolační výrobky na organické bázi (typ RM podle EN 1489).

Návod k použití

→ Příprava podkladu

Všechny podklady musí být rovné, vyzrálé, nepopraskané, kompaktní, tvrdé, zdravé, suché, bez látek snižujících přilnavost a kapilárně stoupající vlhkosti. Před aplikací je vhodné silně nasákavé cementové podklady navlhčit nebo nanést vrstvu základního nátěru Active Primer nebo Active Blocker.

→ Příprava

Voda k vytváření směsi (EN 12004-2):

≈ 22,5% váhově

Záměsová voda:

≈ 5,6 l / 1 pytel 25 kg

Specifikované množství vody je orientační. V závislosti na konkrétním použití je možná více či méně plastická konzistence.

→ Aplikace

Pro zajištění strukturální přilnavosti vytvořte dostatečně silnou vrstvu lepidla, aby pokryla celou rubovou stranu obložení.

Proveďte zkoušku podlepení zadní strany obkladu nebo dlažby.

Udržujte konstrukční, dělicí a obvodové spary v podkladu.

Doporučuje se rozdělit povrch na plochy s rozměry:

- ≈10 m² venku

- ≈25 m² uvnitř

→ Čištění

Čištění nástrojů a případných zbytků produktu z povrchu by se mělo provádět vodou, dokud je lepidlo ještě čerstvé. Po vytvrzení lze lepidlo odstranit pouze mechanicky.

Certifikace a označování



* Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Technické údaje dle Kvalitativní Normy Kerakoll		
Vzhled	suchá šedá směs	
Balení	pytle 25 kg	
Skladování	≈ 12 měsíců od data výroby v původním, neporušeném obalu; chráňte před vlhkem	
Maximální celková tloušťka	≤ 10 mm	
Teplota nanášení	od +5 °C do +35 °C	
Doba zpracovatelnosti (pot life) při +23 °C	≈ 4 h	
Otevřený čas	≥ 30 min.	EN 12004-2
Doba korekce	≥ 10 min.	
Pochůznost	≈ 24 h	
Spárování stěn	≈ 16 h	
Spárování podlah	≈ 24 h	
Zprovoznění	≈ 7 dní	
Vydatnost na mm tloušťky vrstvy	≈ 1,25 kg/m²	

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek stavby: teplota, pohyb vzduchu a nasákavost podkladu a položeného materiálu.

Technické údaje		
Kvalita vzduchu v interiéru (IAQ) VOC - Emise těkavých organických látek		
Shoda	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 18716/11.01.02
HIGH-TECH		
Pevnost ve smyku po 28 dnech na keramickém biskvitu	≥ 0,5 N/mm²	ANSI A-118.1
Přilnavost k betonu po 28 dnech	≥ 0,5 N/mm²	EN 12004-2
Zkoušky trvanlivosti:		
- přilnavost po vystavení účinku tepla	≥ 0,5 N/mm²	EN 12004-2
- přilnavost po ponoření do vody	≥ 0,5 N/mm²	EN 12004-2
- přilnavost po cyklech mráz-tání	≥ 0,5 N/mm²	EN 12004-2
Provozní teplota	od -30 °C do +80 °C	
Shoda	C1 E	EN 12004

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

Upozornění

- výrobek určený k profesionálnímu použití

→ postupujte v souladu se státními předpisy a normami

→ nepoužívat lepidlo pro zarovnání rozdílů povrchu podkladu vyšších než 10 mm

→ dlaždici položit, přitlačit na čerstvé lepidlo a ověřit, zda se nevytvořil povrchový film

→ chráněné před přímým deštěm a mrazem po dobu nejméně 3 dnů

→ teplota, větrání, absorpce podkladu či pokládaného materiálu mohou mít vliv na dobu zpracovatelnosti a tuhnutí lepidla
- použít ozubenou stěrku vhodnou pro daný formát dlaždičky

→ nanést dvojí vrstvu lepidla vždy při pokládání dlaždic ve venkovním prostředí

→ v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list

→ pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
1710/0753

Údaje o Ratingu se vztahují k GreenBuilding Rating Manual 2011. Tyto informace byly aktualizovány v červnu 2024 (odk. GBR Data Report - 06.24); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, musí být tyto údaje považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.