Primaire P11

Primaire polyuréthanne pour mastics PU

Liquide brun transparent formulé avec de la résine polyuréthanne. Primaire spécifique pour augmenter l'adhérence de mastics polyuréthannes sur des matériaux difficiles, poreux et pour augmenter la résistance à la traction.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

GREENBUILDING RATING®

Primaire P11
- Catégorie : Mastics et colles
- Primaire polyuréthanne

rating 1

Regrind Mineral ≥ 50 % · Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality · SLV REDUCED Solvent ≤ 5 g/kg · Low Ecological Impact · Health Care

Aucun étiquetage de risque environnemental

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

PLUS PRODUIT

- Fluidité et pénétration élevées
- Pouvoir consolidant élevé
- Augmente les résistances mécaniques
- Spécifique pour les supports absorbants

DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation
Primaire pour joints élastiques et imperméables de dilatation et de jonction ou de collage sur:
- supports minéraux
- supports en ciment
- supports anhydrite

Pour l'intérieur et l'extérieur à usage civil, industriel et commercial.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports
Les supports doivent être absorbants, stables, non déformables, propres, exempts de remontées d'humidité, de poussière et de substances qui puissent se détacher .

Application
Appliquer sur la surface à traiter une mince couche de primaire polyuréthanne P11, avec un pinceau approprié, avant de remplir le joint de mastic polyuréthanne. Protéger le primaire de la poussière et de l'humidité jusqu'au séchage complet. Dès que le primaire est sec, appliquer rapidement le mastic, afin d'éviter une éventuelle contamination du primaire. Sur les matériaux très poreux, appliquer plusieurs couches de primaire. Refermer le flacon entre chaque application.

Primaire P11 Code: KKF1149 2019/07 - FR

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Couleur	liquide transparent brun
Rendement	≈ 200 ml/m²
Temps de séchage	12-24 heures
Température limite d'application	de +10 °C à +35 °C
Conservation	≈ 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité
Emballage	12x1 ℓ

AVERTISSEMENTS

- Produit pour utilisation professionnelle
- ne pas utiliser dans les locaux fermés ou ventilés de manière insuffisante
- ne pas utiliser dans les locaux habités
- conserver dans un local aéré à une température maximum de +30 °C
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +33 (0) 4 72 89 06 80 – globalservice@kerakoll.com

Primaire P11 Code: KKF1149 2019/07 - FR

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois de Juillet 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL FRANCE
25, avenue de l'industrie - 69960 Corbas
Tel: +33 (0)4 72 89 06 80 - info@kerakoll.fr