

Primer Antitannino

Öko-kompatibilis, átlátszó alapozó lakk fapadlók tannin okozta sárgulás elleni védőkezeléséhez a Microresina Parquet termék felhordása előtt.

Nem tölgyfa padló esetén használjuk.



Rating 2

1. Könnyen felhordható és gyorsan csiszolható
2. Fokozott, egyenletes fedés
3. Megfelel a 2004/42/EK irányelvnek

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent \leq 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Felhasználási területek

- Nem tölgyfa padló szigetelő, tannin okozta sárgulás ellen védő alapozó kezelése.
- Különösen alkalmas Microresina termék felvitele előtt.

Ne használjuk kültéren, huzamosan vagy állandóan vízzel való érintkezésnek kitett fapadlókra.

Használati útmutató

- A hordozórétegek előkészítése
Csiszoljuk le a parkettát, hogy sima, tiszta, portól, zsírtól, olajtól, viasztól, szilikontól, festék-, korábbi kezelések maradványaitól és bármilyen jellegű foltoktól mentes felületet kapjunk. Amennyiben a fa típusa ezt megengedi, keféljük le, kizárólag erre szolgáló eszközöket használva.
Csiszoljuk meg Softpad vagy Carbodur Sic 120/150 csiszolóhálós koronggal, alaposan porszívózzuk fel az összes csiszolási port és hordjuk fel a Primer Antitannino terméket.
- Előkészítés
Használatra kész termék. Használat előtt rázzuk fel, helyezzük be a zárfedél alatti szűrőt és öntsük az erre szolgáló edénybe. A kanna visszazárása előtt távolítsa el a zárfedél alatti szűrőt. Felhordás előtt várjunk 5 percet.

- Felhordás
A Primer Antitannino terméket Roller Plus eszközzel vigyük fel egyenletesen, figyelembe véve a minimum 100 ml/m²-es anyagszükségletet. ≈ 2 – 4 óra elteltével csiszoljuk át Softpad segítségével, porszívózzuk fel gondosan az összes csiszolási port és hordjuk fel a Primer Antitannino második rétegét a Roller Plus eszközzel egyenletesen, tartsuk be a minimum 100 ml/m² anyagszükségletet. ≈ 2 – 4 óra elteltével hordjuk fel a Primer Antitannino harmadik rétegét, hogy folytonos szigetelő réteget hozzunk létre.
Legalább 36 óra elteltével csiszoljuk át Soft Pad segítségével, alaposan porszívózzuk fel az összes csiszolási port és hordjuk fel a Microresina terméket.
- Tisztítás
A szerszámokat megtisztítani és a Primer Antitannino maradványokat vízzel tudjuk eltávolítani a kikeményedés előtt.

Egyéb útmutatások

- Minden felnyitott kannát a lehető legrövidebb időn belül el kell használni.
- Használjon tiszta edényeket és szerszámokat.
- A katalógusban és a weboldalon található fényképek, valamint a mintákon feltüntetett színek csupán tájékoztató jellegűek.

- Minden egyes projekthez azonos gyártási tételből származó anyagokat használjon.
- A különböző árutételekből származó anyagok eltérő színárnyalatokat vehetnek fel.
- 3 rétegben hordjuk fel figyelembe véve a rétegenkénti minimális anyagszükségletet. Amennyiben szükséges, hordjunk fel további réteget, amíg el nem érjük a 300 ml/m²-es minimális összes anyagszükségletet.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

A fapadló (kizárólag Microresina termékkel kivitelezendő) színezése előtti előkészítése a Kerakoll Spa által gyártott, a 2004/42/EK Irányelvnek megfelelő, GreenBuilding Rating 2 besorolású, egykomponensű, hengerrel három rétegben felhordott, rétegenként $\approx 100 - 110 \text{ ml/m}^2$ anyagszükségletű Primer Antitannino alapozó lakkal történik.


A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	átlátszó folyadék
Csomagolás	2x2,5 l
Tárolás	\approx a gyártástól számított 18 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Várakozási idő a rétegek között	$\approx 2 - 4$ óra
Várakozási idő a következő munkafázis előtt	min. 36 óra
Anyagszükséglet	min. 300 ml/m^2

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65 % relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- védje a közvetlen napfénytől és a huzattól az első 3 órában
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2014-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 12.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.