Primer adesivo per fondi

Promotore di adesione all' acqua, esente da solventi, per pavimenti in ceramica, grès, marmo, legno e cemento prima della posa di PVC e LVT autoadesivi.

1. Ottima scorrevolezza
2. Idoneo per fondi assorbenti e
3. inassorbenti
4. Rapida essicazione

Rating 5

GREENBUILDING RATING
REF. GBR DATA REPORT 05.25
APPROVED

- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Water based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

kerakoll

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso
Preparazione di fondi di posa lisci e compatti, assorbenti o inassorbenti, prima della posa di PVC e LVT autoadesivi per migliorarne l'adesione al supporto.

Prodotti sovrapplicabili:
- PVC autoadesivi
- LVT autoadesivi

Fondi:
- pavimenti in ceramica, marmette, pietre naturali
- pavimenti in calcestruzzo lisciato con elicottero
- massetti cementizi compatti e lisci
- parquet
- pavimenti in resina epossidica
- vernici
- rivestimenti in PVC rigido

Non utilizzare
Su fondi bagnati o soggetti a risalite d'umidità, su fondi ruvidi e irregolari

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti
I supporti devono essere compatti, solidi, planari, lisci e assorbenti. Devono inoltre essere dimensionalmente stabili, non deformabili, asciutti, esenti da umidità di risalita, senza crepe, puliti ed esenti da sostanze distaccanti e polvere.
I fondi cementizi devono presentare un'umidità residua massima del 2,5% o 2% in caso contengano impianti di riscaldamento.
I pavimenti esistenti in ceramica, grès, marmo, legno, metallo, PVC, devono essere sgrassati con cura e preparati con Preparatore per fondi.
Riempire e livellare le fughe dei pavimenti esistenti in ceramica utilizzando Stucco livellante per fughe.
I sottofondi non planari o eccessivamente ruvidi devono essere regolarizzati e/o rettificati con idonei prodotti quali Keralevel Eco LR o Planogel Rheo.

→ Preparazione
Fondi inassorbenti: agitare prima dell'uso per ottenere la viscosità migliore durante la stesura.
Fondi assorbenti compatti: diluire Primer adesivo per fondi in rapporto 1:1 con acqua pulita. Preparare in un contenitore aperto la quantità d'acqua necessaria per la diluizione, aggiungere Primer adesivo per fondi rispettando il rapporto indicato. Miscelare brevemente prima dell'utilizzo.

→ Applicazione
Fondi inassorbenti: versare sul fondo di posa Primer adesivo per fondi direttamente dalla confezione. Stendere un film sottile e uniforme utilizzando preferibilmente un rullo in spugna a grana fine/media o in fibra sintetica a pelo corto e operando sempre per lo stesso verso. Di seguito ripetere l'operazione sulla stessa superficie, incrociando il verso di stesura. Procedere in questo modo fino alla completa copertura delsottofondo.
Fondi assorbenti compatti: Primer adesivo per fondi diluito in un contenitore aperto consente di essere applicato bagnando direttamente nel secchio il rullo o il pennello. In questo modo si evita che, versando direttamente Primer adesivo per fondi sul fondo assorbente, questo sia in parte assorbito prima ancora di iniziare la stesura. Procedere all'applicazione come per i fondi inassorbenti.
Prima della sovrapplicazione attendere almeno due ore (a +23 °C 50% U.R.) e verificare che il film di Primer adesivo per fondi sia indurito sulla superficie fuori impronta e presenti una debole appiccicosità al tatto.

→ Pulizia
La pulizia degli attrezzi da residui di Primer adesivo per fondi si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

Certificazioni e marcature

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll	
Aspetto	liquido azzurro
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Rapporto di diluizione su fondi assorbenti	1 parte Primer adesivo per fondi : 1 parte acqua
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C
Tempo di attesa per la posa	≈ 2 h
Resa	≈ 0,12 kg/m²
Resa per 1 kg	≈ 8 m²
Confezione	bottiglia 1 l

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.

Performance		
Qualità dell'aria interna (IAQ) VOC - Emissioni sostanze organiche volatili		
Conformità	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 10453/11.01.02

Avvertenze

- → attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- → utilizzare la spatola dentata raccomandata
- → temperatura, umidità ambientale, ventilazione, assorbimento del sottofondo e materiale di posa, possono variare i tempi di lavorabilità e presa dell'adesivo
- → in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- → per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll: + 39 0536.811.516 www.kerakoll.com/contatti

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327

Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Maggio 2025 (ref. GBR Data Report – 05.25); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com