

# Quarzo

Öko-kompatibilis, ellenőrzött szemcseméretű, mosott, tökéletesen száraz ásványi kvarchomok. Ideális a GreenBuildingnél.



## A TERMÉK ELŐNYEI

- A Quarzo 1.3 ideális szerkezeti adalékanyagként és szóróhomokként a többretegű és önterülő Factory rendszerekben
- A Quarzo 1.7 ideális szerkezeti adalékanyagként nagy rétegvastagságban felvitt kétkomponensű ragasztókhoz
- A Quarzo 5.12 ideális az EP21, EP21 Rapid, 3CW termékre friss a frissre technikával felvitt porszórt alapozóként, valamint szerkezeti adalékanyagként a szintetikus simításokban, az epoxi esztrichekben és a Factory műgyanta-habarcscs rendszerekben

## KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

### Felhasználható

Szilárdító és vízszigetelő termékek porszórt alapozása a simító anyagok, kiegyenlítő és önterülő kiegyenlítő anyagok és ragasztók tapadásának megnövelése érdekében. Szintetikus habarcscsok, epoxi esztrichék és nagy rétegvastagságban használt kétkomponensű ragasztókhoz szerkezeti adalékanyag készítése

Kültéri és beltéri, lakó-, kereskedelmi és ipari padlóburkolatok

### Ne használjuk

Cement- vagy szervesetlen kötőanyag alapú esztrichék kivitelezésénél töltőanyagként.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Előkészítés

Használatra kész termék.

### Felvétel

**Porszórt alapozás:** a még friss EP21, EP21 Rapid vagy 3CW felületet szórjuk meg annyi porszóráshoz használt homokkal, hogy az már ne süppedjen a friss felületbe és a felülete homokos legyen. A homokot felfelé dobjuk, hogy függőlegesen essen a kezelendő felületre. Miután teljesen kikeményedett, távolítsuk el a nem kötött homokot és gondosan porszívózzuk fel.

**Szintetikus habarcscsok készítése:** dolgozzuk össze EP21 vagy EP21 Rapid termékkel ( $\approx$  1 gyanta : 7 Quarzo arányban) vagy a kívánt konzisztenciának megfelelően, majd gondosan addig keverjük, amíg a habarcscs konzisztenciája el nem éri a kívánt szintet.

**Kétkomponensű ragasztókhoz hozzáadva:** dolgozzuk össze a ragasztót a műszaki adatlapján feltüntetett utasítások szerint, majd adjunk hozzá Quarzót ( $\approx$  4 – 5 ragasztó : 1 Quarzo arányban), és gondosan addig keverjük, amíg a massa egyenletes nem lesz és el nem éri a kívánt konzisztenciát.

\* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK

Szín	sötétszürke		
Csomagolás	25 kg-os zsákok		
Tárolás	korlátlan ideig		
Keverék arány:			
	Quarzo 1.3	porszóroként	≈ 1,5 – 2 kg/m <sup>2</sup>
		adalékanyagként	1 műgyanta : 1 Quarzo 1.3
	Quarzo 1.7	ragasztó	1 : 5 – 7 Quarzo 1.7 a kívánt állag szerint
	Quarzo 5.12	porszóroként	≈ 1,5 – 2 kg/m <sup>2</sup>
		adalékanyagként	1 műgyanta : 7 – 14 Quarzo 5.12 a kívánt állag szerint
Anyagszükséglet	az alkalmazástól függően		
<i>Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak: hőmérséklet, szellőzés, az aljzat nedvszívása.</i>			

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Szakemberek számára készült termék
- tartasuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzését javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)