

Quarzo

Weißer mineralischer Quarzsand, umweltfreundlich, kalibriert mit kontrollierter Körnung, gewaschen und feuergetrocknet.



1. Quarzo 1.3 ist ideal sowohl als Strukturzuschlag als auch als haftverbessernder Abstreusand auf EP21, Floorzero und bei mehrschichtigen, selbstverlaufenden Factory-Systemen
2. Quarzo 1.7 ist ideal als Strukturzuschlag für 2-K Klebstoffe bei dickschichtigem Auftrag
3. Quarzo 5.12 ist ideal als haftverbessernder Abstreusand, der frisch in frisch auf EP21, EP21 Rapid und 3CW eingesetzt wird sowie als Strukturzuschlag für synthetische Glattschichten, Kunstharzestriche auf Epoxibasis und Kunstharzmörtel des Factory-Systems

Anwendungsbereich

→ Einsatzbereiche

Zum haftenden Abstreuen von Verfestigungsmitteln und Abdichtungen, um die Haftung von Spachtel- und Nivelliermassen sowie Klebstoffen/Klebemörteln zu verbessern. Zur Herstellung von synthetischen Mörteln, Expoxidestrichen und als struktureller Zuschlag von 2-K Klebstoffen bei Aufträgen mit hoher Schichtstärke
Im Innen- und Außenbereich, Bodenflächen im Privat-, Gewerbe und Industriebereich

Nicht anwenden

Als Zuschlag zur Herstellung von Zementestrichen oder Estrichen auf Basis anorganischer Bindemittel.

Anwendungshinweise

→ Vorbereitung

Gebrauchsfertiges Produkt.

→ Anwendung

- **Haftendes Abstreuen:** Die noch frische Fläche mit EP21, EP21 Rapid, 3CW oder Floorzero reichlich abstreuen, bis die frische Fläche völlig bedeckt ist und als Sandfläche erscheint. Den Sand hochwerfen, so dass er vertikal auf die zu behandelnde Fläche fällt. Nach dem vollständigen Erhärten den nicht fest eingebundenen Sand entfernen und gründlich absaugen.

- Herstellung von synthetischen Mörteln:

mit EP21 oder EP21 Rapid vermengen (Verhältnis ca. Harz 1 : Quarzo 7) oder je nach gewünschter Konsistenz, dann gründlich mischen bis ein Mörtel in der gewünschten Konsistenz entsteht.

- **Zusatz zu 2-K Klebstoffen:** den Klebstoff nach Anweisung des technischen Datenblatts vermengen und Quarzo zugeben (Verhältnis ca. Klebstoff 4-5 : Quarzo 1), gründlich mischen bis eine homogene Masse in der gewünschten Konsistenz entsteht.

Zertifizierungen und Kennzeichnungen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm

Farbe	Dunkelgrau		
Verpackung	Säcke 25 kg		
Lagerfähigkeit	Unbegrenzt		
Mischverhältnis:			
	Quarzo 1.3	als Abstreusand	ca. 1,5 - 2 kg/m ²
		als Zuschlag	1 Harz : 1 Quarzo 1.3
	Quarzo 1.7	Klebemörtel	1 : 5 - 7 Quarzo 1.7 je nach gewünschter Konsistenz
	Quarzo 5.12	als Abstreusand	ca. 1,5 - 2 kg/m ²
		als Zuschlag	1 Harz : 7 - 14 Quarzo 5.12 je nach gewünschter Konsistenz
Verbrauch	Je nach Einsatzbereich		

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Hinweise

- Produkt für professionellen Gebrauch
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating Manual 2013. Diese Informationen wurden im Juni 2023 aktualisiert; Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichtet. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.