

# Rasobuild Eco Extrafino

Intonachino di finitura minerale, eco-compatibile.

Rasobuild Eco Extrafino garantisce finiture superficiali ad alti livelli di stabilità dimensionale in unica passata. L'elevata scorrevolezza consente una finitura liscia ed un'applicazione veloce e sicura. Idoneo a supportare pitture e rivestimenti decorativi organici e minerali. Bianco.



## Rating 4

1. Idoneo per intonaci tradizionali o premiscelati nuovi o stagionati
2. Supporti assorbenti
3. Conferisce ottima planarità ai supporti
4. Consente la realizzazione di una finitura a patino bianco
5. Alti livelli di lavorabilità nelle fasi di lisciatura delle superfici
6. Interni, esterni

- ✓ Regional Mineral  $\geq 60\%$
- × Recycled Regional Mineral  $\geq 30\%$
- ✓ CO<sub>2</sub> Emission  $\leq 250$  g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

## Campi di applicazione

### → Destinazione d'uso:

Lisciatura a platrío:

intonaci tradizionali e premiscelati, vecchi e nuovi

- fibrocemento
- rasanti a grana grossa
- fondi minerali compatti ed assorbenti
- calcestruzzo

Idoneo per interni ed esterni in ambienti civili, commerciali e industriali

Non utilizzare a pavimento, su pareti sottoposte a movimento o flessibili (metallo o legno), su sottofondi a base gesso, su sottofondi verniciati o inassorbenti.

## Indicazioni d'uso

### → Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere compatto, asciutto e pulito, privo cioè di polvere e untuosità. Eventuali parti friabili e non perfettamente ancorate, come residui di lattime di cemento, vecchie vernici, residui di colla o tracce di disarmante, vanno opportunamente rimossi. Attendere la maturazione di rappezzi e ripristini del sottofondo prima di rasare.

Rabottare sempre gli intonaci nuovi prima di rasare.

### → Preparazione

Rasobuild Eco Extrafino si prepara in un recipiente pulito versando prima una quantità d'acqua pari a circa  $\frac{3}{4}$  di quella necessaria. Introdurre gradualmente Rasobuild Eco Extrafino nel contenitore, amalgamando l'impasto con frusta elicoidale a miscelazione dal basso verso l'alto e a basso numero di giri ( $\approx 400/\text{min.}$ ). Aggiungere successivamente acqua fino ad ottenere un impasto della consistenza desiderata, omogeneo e privo di grumi.

### → Applicazione

Stendere una prima mano di prodotto sul fondo di posa, opportunamente preparato e inumidito, mediante spatola americana, effettuando un'energica pressione per garantire l'adesione ed espellere l'aria contenuta nelle porosità. Riportare le mani successive fino ad ottenere lo spessore desiderato.

### → Pulizia

Rasobuild Eco Extrafino si elimina dagli attrezzi e dalle superfici lavando con acqua prima dell'indurimento finale.

## Altre indicazioni

→ Pareti in gesso e cartongesso: prima di rasare sottofondi a base gesso o cartongesso è necessario applicare l'isolante di superficie eco-compatibile Rasobuild Eco Consolidante applicato a rifiuto.

→ Supporti eterogenei: rasare preventivamente con Rasobuild Eco Fino con interposta rete di rinforzo Rinforzo V 50 per ottenere una superficie perfettamente planare.

→ Supporti friabili: consolidare i supporti friabili o inconsistenti con Rasobuild Eco Consolidante.

## Certificazioni e marcature



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# Voce di capitolato

La finitura a platrio delle superfici di intonaci sarà realizzata con intonachino minerale di finitura extrafino eco-compatibile di colore bianco, GreenBuilding Rating 4, tipo Rasobuild Eco Extrafino di Kerakoll Spa, in doppia passata. La resa sarà di  $\approx 1,1 \text{ kg/m}^2$  per mm di spessore. Il fondo dovrà essere perfettamente pulito, compatto e dimensionalmente stabile.

| Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll |                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aspetto                                        | premiscelato bianco                                                                  |                 |
| Massa volumica apparente                       | ≈ 1,06 kg/dm³                                                                        | UEAtc/CSTB 2435 |
| Natura mineralogica inerte                     | carbonatica cristallina                                                              |                 |
| Intervallo granulometrico                      | ≈ 0 – 250 µm                                                                         |                 |
| Conservazione                                  | ≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra; teme l'umidità |                 |
| Confezione                                     | sacchi 20 kg                                                                         |                 |
| Acqua d'impasto                                | ≈ 9 l / 1 sacco 20 kg                                                                |                 |
| Peso specifico impasto                         | ≈ 1,65 kg/dm³                                                                        | UNI 7121        |
| pH impasto                                     | ≥ 12                                                                                 |                 |
| Durata dell'impasto (pot life)                 | ≥ 4 h                                                                                |                 |
| Temperature limite di applicazione             | da +5 °C a +35 °C                                                                    |                 |
| Spessore max                                   | 2 mm                                                                                 |                 |
| Tempo di attesa per:                           |                                                                                      |                 |
| - tinteggiatura                                | ≈ 3 – 7 gg                                                                           |                 |
| - posa di carta da parati                      | ≈ 3 – 7 gg                                                                           |                 |
| Resa                                           | ≈ 1,1 kg/m² per mm di spessore                                                       |                 |


Rilevazione dati a  $+20 \text{ }^\circ\text{C}$  di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.

| Performance                                                                 |                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Qualità dell'aria interna (IAQ) VOC - Emissioni sostanze organiche volatili |                           |                         |
| Conformità                                                                  | EC 1 plus GEV-Emicode     | Cert. GEV 7801/11.01.02 |
| HIGH-TECH                                                                   |                           |                         |
| Adesione su calcestruzzo a 28 gg                                            | $\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ | CSTB 2893-370           |
| Resistenza al fuoco                                                         | classe A1                 | EN 13501-1              |
| Resistenza a compressione a 28 gg                                           | $\geq 3 \text{ N/mm}^2$   | EN 1015-11              |

Rilevazione dati a  $+20 \text{ }^\circ\text{C}$  di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

## Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- operare a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C
- controllare che il fondo di posa sia perfettamente pulito e compatto
- non rimpastare o aggiungere acqua al prodotto quando ha già iniziato la presa
- rispettare eventuali giunti elastici presenti nel fondo di posa
- non applicare su superfici esposte al sole, con temperature elevate o in giornate ventose
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:  
+ 39 0536.811.516  
[www.kerakoll.com/contatti](http://www.kerakoll.com/contatti)



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2025 (ref. GBR Data Report – 01.25); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.