

Rasobuild Eco Extrafino

Ekokompatybilna, mineralna szpachla wykończeniowa.

Rasobuild Eco Extrafino gwarantuje wykończenie powierzchni o wysokiej stabilności wymiarowej przy pojedynczej aplikacji. Doskonała obrabialność pozwala na uzyskanie gładkiego wykończenia oraz szybką i pewną pracę. Odpowiedni jako podkład pod farby oraz powłoki dekoracyjne organiczne i mineralne. Biały.



Rating 4

1. Odpowiednia do tynków tradycyjnych i z suchych mieszanek, nowych i wysezonowanych
2. Możliwość aplikacji na podłoża nasiąkliwe
3. Zapewnia doskonałą płaskość podłożu
4. Pozwala na uzyskanie efektu wykończenia o strukturze kamienia naturalnego
5. Wysoki poziom obrabialności w fazie wygładzania powierzchni
6. Wewnątrz, zewnątrz

- ✓ Regional Mineral $\geq 60\%$
- × Recycled Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

Zastosowanie

→ Przeznaczenie użytkowe:

Wygladzanie:

- starych i nowych tynków tradycyjnych i z suchych mieszanek
- włóknocementu
 - gruboziarnistych zapraw szpachlowych
 - mocnych i chłonnych podłoży mineralnych
 - beton

Do wewnątrz i na zewnątrz w lokalach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych

Nie używać na podłogach, na ścianach narażonych na odkształcanie lub giętkich (metal lub drewno), na podłożach wykonanych na bazie gipsu, na podłożach lakierowanych lub niechłonnych.

Technologia użycia

→ Przygotowanie podłoży

Podłoże musi być zwarte, suche i oczyszczone z pyłów i tłuszczu. Wszelkie kruche i nie przywarte doskonale części, takie jak pozostałości mleczka cementowego, stara farba, pozostałości kleju lub ślady środka antyadhezyjnego, należy odpowiednio usunąć.

Odczekać aż świeże łąty i naprawione podłoża dojrzeją.

Nowe tynki przed ich wyrównaniem, muszą być zszorstkowane.

wolnoobrotowego ($\approx 400/\text{min}$) mieszadła śrubowego. Dodawać resztę wody do momentu otrzymania jednnorodnej, wolnej od grudek mieszaniny o żądanej konsystencji.

→ Nanoszenie

Za pomocą pacy nanieść pierwszą warstwę produktu na odpowiednio przygotowane i zwilżone podłoże, dociskając ją energicznie w celu zagwarantowania dobrego przylegania i usunięcia powietrza wypełniającego pory. Sukcesywnie nanosić pozostałe warstwy, aż do uzyskania żądanej grubości.

→ Przygotowanie

Rasobuild Eco Extrafino przygotowuje się w czystym naczyniu, wlewając początkowo $\frac{3}{4}$ potrzebnej ilości wody. Dodawać do naczynia stopniowo Rasobuild Eco Extrafino, mieszając zaprawę od dołu ku górze za pomocą

→ Czyszczenie

Rasobuild Eco Extrafino usuwa się z narzędzi i powierzchni wodą przed ostatecznym stwardnieniem produktu.

Inne wskazówki

→ Ściany gipsowe i z kartongipsu: przed nanoszeniem szpachli na podłoża wykonane na bazie gipsu i kartongipsu należy nanieść eko kompatybilny grunt odcinający Active Blocker.

→ Podłoża niejednorodne: wygładzić wcześniej za pomocą Rasobuild Eco Extrafino zatapiając siatkę Net V45, tak aby otrzymać idealnie gładką powierzchnię.

→ Podłoża kruche: wzmocnić kruche i niespójne podłoża za pomocą odpowiedniego produktu.

Certyfikacja i znakowanie



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Wzór informacji technicznej dla projektantów

Gładkie wykończenie powierzchni tynku, wykonywać z użyciem bardzo drobnoziarnistej, eko kompatybilnej zaprawy do szpachlowania koloru białego, GreenBuilding Rating 4, na przykład Rasobuild Eco Extrafino firmy Kerakoll. Wydajność ≈ 1,1 kg/m² na milimetr grubości. Podłoże musi być idealnie osuszone, zwarte i stabilne wymiarowo.

Dane techniczne wg Normy Jakości Kerakoll		
Wygląd	biała sucha mieszanka	
Przybliżona gęstość nasypowa	≈ 1,06 kg/dm ³	UEAtc/CSTB 2435
Skład mineralogiczny kruszywa	kryształy węglanowe	
Frakcja uziarnienia	≈ 0 – 250 µm	
Przechowywanie	≈ 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu; chronić przed wilgocią	
Opakowanie	worki 20 kg	
Woda zarobowa	≈ 9 l / 1 worek 20 kg	
Ciężar właściwy mieszanki	≈ 1,65 kg/dm ³	UNI 7121
pH mieszanki	≥ 12	
Czas gotowości do pracy (pot life)	≥ 4 h	
Temperatura użycia	od +5 °C do +35 °C	
Maksymalna grubość	2 mm	
Oczekiwanie na:		
- malowanie	≈ 3 – 7 dni	
- tapetowanie	≈ 3 – 7 dni	
Wydajność	≈ 1,1 kg/m ² na mm warstwy	

Dane uzyskane w temperaturze +20 °C i przy 65% wilgotności względnej powietrza i braku wentylacji. Dane mogą ulec zmianie w zależności od warunków panujących na budowie: temperatury, wentylacji i nasiąkliwości podłoża.

Dane techniczne		
Jakość powietrza wewnętrznego (IAQ) VOC - emisja lotnych związków organicznych		
Zgodność	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 7801/11.01.02
HIGH-TECH		
Przyczepność do betonu po 28 dniach	≥ 0,4 N/mm ²	CSTB 2893-370
Odporność na ogień	klasa A1	EN 13501-1
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)	≥ 3 N/mm ²	EN 1015-11

Dane uzyskane w temperaturze +20 °C i przy 65% wilgotności względnej powietrza i braku wentylacji. Mogą ulegać zmianie w zależności od warunków panujących na budowie.

Uwagi

- Produkt do użytku profesjonalnego

→ przestrzegać wszelkich norm i przepisów krajowych

→ stosować w temperaturze od +5 °C do +35 °C

→ sprawdzić czy podłoże jest dobrze oczyszczone i zwarte

→ nie mieszać i nie dodawać wody, gdy rozpoczęło się już wiązanie produktu

→ zachować ewentualne spoiny elastyczne występujące w podłożu
- nie nakładać na powierzchniach wystawionych na działanie słońca, przy wysokich temperaturach lub w wietrzne dni

→ w razie potrzeby zażądać karty bezpieczeństwa

→ w przypadku innych wątpliwości prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl

Kerakoll

Quality

System

ISO 9001

CERTIFIED

1710/0753

Dane dotyczące Rating-u odnoszą się do GreenBuilding Rating Manual 2012. Niniejsze informacje zostały uaktualnione w styczniu 2025 (ref. GBR Data Report - 01.25); precyzuje się, że mogą one podlegać w miarę upływu czasu uzupełnieniom i/lub zmianom przeprowadzanym przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania się z takimi ewentualnymi uzupełnieniami można wejść na naszą stronę internetową www.kerakoll.com. Z tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za ważność, aktualność i uaktualnienia własnych informacji jedynie w takim przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte z jej własnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Ponieważ jednak nie możemy bezpośrednio wpływać na warunki budowy i sposób wykonywania prac, zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, które nie zobowiązują w żaden sposób naszej firmy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia przydatności produktu do przewidywanego zastosowania.