

Rasobuild Eco Extrafino

Enduit de finition minérale éco-compatible.

Rasobuild Eco Extrafino garantit des finitions superficielles aux dimensions très stables en une seule pass. Facile à étaler il permet une finition lisse et une application rapide et sûre. Idéal sous les peintures et les revêtements décoratifs organiques et minéraux. Blanc.



Rating 4

1. Adapté pour enduits traditionnels ou prémélangés, neufs ou vieux
2. Supports absorbants
3. Confère une excellente planéité aux supports
4. Permet de réaliser une finition lisse blanche
5. Niveaux élevés d'ouvrabilité dans les phases de lissage des surfaces
6. Intérieurs, extérieurs

- ✓ Regional Mineral $\geq 60\%$
- × Recycled Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

Domaines d'application

→ Destination d'usage :

Lissage effet lisse:

enduits traditionnels et prémélangés, vieux et neufs

- fibre-ciment
- produits de ragréages à grosse granulométrie
- supports minéraux compacts et absorbants
- béton

Idéal pour intérieurs et extérieurs dans des environnements privés, commerciaux et industriels

Ne pas utiliser au sol, sur les murs soumis à mouvements ou flexibles (métal ou bois), sur des supports à base de plâtre, sur des supports vernis ou non poreux.

Mode d'emploi

→ Préparation des supports

Le support doit être compact, sec et propre, exempt de poussière, d'huiles et de graisses. Les éventuelles parties friables et non parfaitement accrochées, telles que laitances de ciment, anciennes peintures, résidus de colle ou traces de produit décoffrant doivent être éliminées. Attendre le séchage des réparations du support avant de ragréer.

Toujours raboter les enduits neufs avant de ragréer.

→ Préparation

Préparer Rasobuild Eco Extrafino dans un récipient propre en versant tout d'abord une quantité d'eau égale à environ les $\frac{3}{4}$ de la quantité nécessaire. Introduire progressivement Rasobuild Eco Extrafino dans le conteneur en gâchant le mélange avec un malaxeur hélicoïdal opérant du bas vers le haut et à bas nombre de tours ($\approx 400/\text{min.}$). Ensuite, ajouter de l'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance désirée, homogène et sans grumeaux.

→ Application

Étaler une première couche de produit sur le support de pose, opportunément préparé et humidifié, à l'aide d'une spatule lisse, en poussant énergiquement afin de garantir l'adhérence et d'évacuer l'air présent dans les porosités. Passer les couches successives jusqu'à l'obtention de l'épaisseur désirée.

→ Nettoyage

Éliminer Rasobuild Eco Extrafino des outils et des surfaces en les lavant à l'eau avant le durcissement final.

Autres indications

→ Murs en plâtre et placoplâtre: avant de ragréer les supports à base de plâtre ou placoplâtre, il est nécessaire d'appliquer l'isolant de surface éco-compatible Rasobuild Eco Consolidante jusqu'à saturation.

→ Supports hétérogènes: ragréer préalablement avec Rasobuild Eco Fino et interposer un grillage de renforcement Rinforzo V 50 pour obtenir une surface parfaitement plane.

→ Supports friables: consolider les supports friables ou inconsistants avec Rasobuild Eco Consolidante.

Certifications et labels



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cahier des charges

La finition lisse des surfaces d'enduits sera réalisée avec crépi de finition minéral éco-compatible extra-fin, de couleur blanche, GreenBuilding Rating 4, type Rasobuild Eco Extrafino de Kerakoll Spa, en double passe. Le rendement prévu est de $\approx 1,1 \text{ kg/m}^2$ par mm d'épaisseur. Le support devra être parfaitement propre, compact, et de dimensions stables.

Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll		
Aspect	prémélangé blanc	
Masse volumique apparente	≈ 1,06 kg/dm³	UEAtc/CSTB 2435
Nature minérale de l'agrégat	carbonné cristallin	
Granulométrie	≈ 0 – 250 µm	
Conservation	≈ 12 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert ; craint l'humidité	
Emballage	sacs 20 kg	
Taux de gâchage	≈ 9 l / 1 sac 20 kg	
Poids spécifique du mélange	≈ 1,65 kg/dm³	UNI 7121
pH du mélange	≥ 12	
Durée pratique d'utilisation (pot life)	≥ 4 heures	
Températures d'application	de +5 °C à +35 °C	
Épaisseur maximum	2 mm	
Délai pour :		
- peinture	≈ 3 – 7 jours	
- pose de papier peint	≈ 3 – 7 jours	
Consommation	≈ 1,1 kg/m² par mm d'épaisseur	

Mesure des caractéristiques à une température de $+20 \text{ }^\circ\text{C}$, 65 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : température, ventilation et porosité du support.

Performances		
Qualité de l'air à l'intérieur (IAQ) COV - Émissions de substances organiques volatiles		
Classification	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 7801/11.01.02
HIGH-TECH		
Adhérence sur béton après 28 jours	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$	CSTB 2893-370
Résistance au feu	classe A1	EN 13501-1
Résistance à la compression après 28 jours	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11

Mesure des caractéristiques à une température de $+20 \text{ }^\circ\text{C}$, 65 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

Avertissements

- Produit à usage professionnel

→ se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur

→ travailler à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C

→ contrôler que le support de pose soit parfaitement propre et compact

→ ne pas regâcher ou ajouter d'eau au produit déjà en phase de prise
- respecter les éventuels joints élastiques présents dans le support de pose

→ ne pas appliquer sur les surfaces exposées au soleil, en présence de températures élevées ou de vent

→ en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité

→ pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2013. Ces informations ont été mises à jour au mois de janvier 2025 (réf. GBR Data Report – 01.25). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.