

Rasobuild Eco Top Granello

Produit de ragréage minéral éco-compatible.

Rasobuild Eco Top Granello est approprié pour les ragréages et les nivellements de surfaces absorbantes et inabsorbantes, dans la réalisation de finitions aux dimensions très stables et résistances mécaniques supérieures. Hydrofuge.
Intérieurs, extérieurs. Blanc.



Rating 5

1. Finition civile moyenne
2. Spécifique pour la réfection des façades avec des revêtements stables et ancrés en évitant la remise en état des enduits
3. Adapté pour ragréages de revêtements plastiques ancrés, revêtements en mosaïque vitreuse stables, enduits et mortiers à base de ciment
4. Pour les ouvrages en béton conformément à la norme EN 1504-3 Classe R1
5. Hydrofuge
6. Talochable à la main ou à la machine

- ✓ Regional Mineral $\geq 60\%$
- ✓ Recycled Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

kerakoll

Domaines d'application

→ Destination d'usage :

- Ragréage et dressage des murs en :
 - enduits ciment et mortier bâtard
 - décorations avec peintures et revêtements synthétiques bien accrochés, compacts et qui ne peuvent être émulsionnés à nouveau
 - revêtements en mosaïque en pâte de verre, bien accrochés au support
 - béton préfabriqué ou coulé sur place
 - panneaux en fibrociment, bois-ciment ou plaques de plâtre cartonnée
 - murs en blocs de béton cellulaire

Pour l'intérieur et l'extérieur dans des locaux privatifs comme collectifs, commerciaux et industriels.

Ne pas utiliser sur les fonds à base de plâtre, pour les irrégularités très épaisses et sur les supports inconsistants.

Mode d'emploi

→ Préparation des supports

Le support doit être compact, propre, c'est-à-dire sans poussière, sans graisse ni traitements hydrofuges. Les supports fermés devront être sec, les supports poreux seront humidifiés. Les surfaces devront être nettoyées par lavage haute pression et les parties pas parfaitement adhérentes devront être enlevées.

La surface à ragréer doit être de dimensions stables, avec retraits de maturation déjà accomplis.

Sur les nouveaux bétons, enlever les agents de décoffrage par nettoyage haute sous pression. Attendre le séchage des réparations du support avant de ragréer.

→ Préparation

Préparer Rasobuild Eco Top Granello dans un récipient propre en versant tout d'abord une quantité d'eau égale à environ $\frac{3}{4}$ de la quantité nécessaire. Introduire progressivement Rasobuild Eco Top Granello dans le conteneur en gâchant le mélange avec un fouet hélicoïdal opérant du bas vers le haut et à faible nombre de tours (≈ 400 /min.). Ensuite, ajouter de l'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance désirée, homogène et sans grumeaux.

→ Application

Appliquer en deux ou plusieurs passes avec une spatule en acier jusqu'à l'obtention de la finition souhaitée.

Sur les surfaces absorbantes, étaler une première couche de produit sur le support de pose, opportunément préparé et humidifié, à l'aide d'une spatule lisse, afin de garantir l'adhérence et d'évacuer l'air présent dans les porosités.

En cas de peintures, revêtements plastiques ou mosaïques, procéder au nettoyage et enlever les parties qui ne sont pas parfaitement accrochées; appliquer ensuite Rasobuild Eco Top Granello sur des supports parfaitement secs. Poser l'éventuel treilli Rinforzo V 50 et passer les couches successives jusqu'à l'obtention de l'épaisseur désirée.

→ Finition

La finition peut être exécutée avec spatule en acier, taloche ou éponge.

→ Nettoyage

Éliminer Rasobuild Eco Top Granello des outils et des surfaces en les lavant à l'eau avant le durcissement final.

Autres indications

→ Murs en plâtre et placoplâtre: avant de ragréer les supports à base de plâtre ou placoplâtre, il est nécessaire d'appliquer l'isolant de surface éco-compatible Rasobuild Eco Consolidante jusqu'à saturation.

→ Supports hétérogènes: pour ragréer des surfaces hétérogènes, il est conseillé de noyer le treillis en fibre anti-alcaline Rinforzo V 50 dans la première couche encore fraîche, en pressant

avec la spatule. Appliquer une deuxième couche pour couvrir totalement le treillis et réaliser une surface adaptée pour recevoir, après séchage, des éventuelles peintures ou revêtements muraux.

→ Supports friables: consolider les supports friables ou inconsistants avec Rasobuild Eco Consolidante.

Certifications et labels



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cahier des charges

Ragréage et régularisation de surfaces absorbantes, non absorbantes ou décorées avec des revêtements synthétiques fermement accrochés et compacts avec un ragréage minéral éco-compatible, disposant du label CE, GreenBuilding Rating 5, et conforme aux exigences de performance requises par la norme EN 1504/3, pour les mortiers de classe R1 type Rasobuild Eco Top Granello de Kerakoll Spa. Idéal pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur, hydrofuge, de couleur blanche. Appliquer en deux ou plusieurs passes avec une spatule en acier jusqu'à l'obtention de la finition souhaitée dans le respect des règles d'application correctes. Le rendement prévu est de $\approx 1,3 \text{ kg/m}^2$ par mm d'épaisseur. Le support devra être parfaitement propre, compact, et de dimensions stables.

Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll		
Aspect	prémélangé blanc	
Masse volumique apparente	$\approx 1,34 \text{ kg/dm}^3$	UEAtc/CSTB 2435
Nature minérale de l'agregat	carbonné cristallin	
Granulométrie	$\approx 0 - 1,4 \text{ mm}$	
Conservation	≈ 12 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert ; craint l'humidité	
Emballage	Sacs 25 kg	
Taux de gâchage	$\approx 6,8 \text{ l} / 1 \text{ sac } 25 \text{ kg}$	
Poids spécifique du mélange	$\approx 1,62 \text{ kg/dm}^3$	UNI 7121
pH du mélange	≥ 12	
Durée pratique d'utilisation (pot life)	≥ 4 heures	
Températures d'application	de $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ à $+35 \text{ }^\circ\text{C}$	
Épaisseur maximum	20 mm	
Délai pour :		
- peinture	≈ 7 jours	
- pose de papier peint	≈ 7 jours	
Consommation	$\approx 1,3 \text{ kg/m}^2$ par mm d'épaisseur	

Mesure des caractéristiques à une température de $+20 \text{ }^\circ\text{C}$, 65 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : température, ventilation et porosité du support.

Performances		
Qualité de l'air à l'intérieur (IAQ) COV - Émissions de substances organiques volatiles		
Classification	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 7800/11.01.02
HIGH-TECH		
Adhérence sur béton après 28 jours	≥ 1,2 N/mm ²	CSTB 2893-370
Résistance au feu	classe A1	EN 13501-1
Résistance à la compression après 28 jours	≥ 10 N/mm ²	EN 1015-11
Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.		

Avertissements

- Produit à usage professionnel

→ se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur

→ travailler à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C

→ contrôler que le support de pose soit parfaitement propre et compact

→ ne pas regâcher ou ajouter d'eau au produit déjà en phase de prise
- respecter les éventuels joints élastiques présents dans le support de pose

→ ne pas appliquer sur les surfaces exposées au soleil, en présence de températures élevées ou de vent

→ en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité

→ pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com