

# Rasobuild Eco Consolidante

Öko-kompatibilis alapozó régi és omladozó vakolat megszilárdításához.

A Rasobuild Eco Consolidante nagymértékű beszívódásának köszönhetően alkalmas a kiemelkedően porózus és felületén jelentősen porzó aljzatok alapozásához. Javítja a következő rétegek tapadását.



## Rating 5

1. Konzolidálja a nem megfelelő erősségű, omladozó és puha felületeket
2. Megakadályozza a vakolatok és a falazatok felületi porladását
3. Csökkenti és szabályozza a vízfelvételt nagyon szemcsés aljzatokon
4. Javítja a levegőn száradó vagy vizes kötőanyag alapú kiegyenlítő anyagok tapadását
5. Felhordható ecsettel, hengerrel vagy szórással
6. Bel- és kültérben

- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent  $\leq 15$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Felhasználási területek

### → Használati cél:

Professzionális vizes bázisú rögzítő alapozó a nem megfelelően stabil vakolatok és falazatokhoz a Rasobuild Eco termékcsalád kiegyenlítő anyagaival való simítás előtt.

Gipsz és anhidrid alapú aljzatok ásványi alapú habarccsal és ragasztóval történő érintkezésekor kialakuló térfogatnövelő vegyi reakció semlegesítésére alkalmas összetartó szigetelő réteget biztosít.

### Az alapozó után felvihető termékek:

- cement, mész-cement, természetes mész, gipsz simítók és vakolatok

Kül- és beltérben.

Ne használjuk esztrich alapozójaként kerámia vagy fa burkoláshoz.

## Használati útmutató

### → A hordozórétegek előkészítése

A csekély összetartó erejű, porózus hordozórétegeknek mindazonáltal tömörnek és nedvszívónak kell lenniük, meg kell őket tisztítani a portól, olajoktól és zsiroktól, átmedvesedéstől és nem megfelelően stabil, nem megfelelő erősségű részekről menteseknek kell lenniük. A lakkokat és festékeket teljesen el kell távolítani. A hordozóréteg stabil, nem deformálódó és leváló repedésektől mentes kell, hogy legyen. A gipsz alapú vakolatok maradék nedvességtartalma  $\leq 1\%$  kell, hogy legyen, karbidos nedvességmérővel mérve.

### → Előkészítés

A Rasobuild Eco Consolidante használatra kész a falazati hordozórétegek és gipszkarton lapok alapozójaként és egységesítőjeként falra való alkalmazáshoz. Felnyitás előtt a tartályt

jól rázzuk fel, hogy a termék újra homogénné válhasson. Kültérben és beltérben felhordható.

### → Felhordás

Vigyünk fel egyenletes réteget, lehetőleg szintetikus rövidszálas henger vagy festőecset használatával. Ismételjük meg a műveletet az előzőhöz képest keresztirányba haladva. A nagyon porózus aljzatokra fel lehet vinni több menetben a Rasobuild Eco Consolidante terméket friss a frisse technikával, a telítettségig. Ajánlatos még a kisnyomású kézi permetezővel való felhordása is.

### → Tisztítás

A Rasobuild Eco Consolidante a végső kikeményedés előtt vízzel lemosható a szerszámokról és egyéb felületekről.

## Egyéb útmutatások

→ A Rasobuild Eco Consolidante nedvszívó falakon való alkalmazása javítja a simítók bedolgozhatóságát.

## Tanúsítványok és jelölések



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Összegzés

A gipszkarton lapok és a kültéri és beltéri falazati hordozórétegek, például a mész, a cementes mészhabarcs, gipszalapú új és régi simítók és vakolatok, cement konglomerátum termékek alapozását és egységesítését használatra kész, fokozott behatoló-képességű, öko-kompatibilis, vizes bázisú rögzítőszerrel végezzük, GreenBuilding Rating 5, típusa Rasobuild Eco Consolidante, gyártja a Kerakoll Spa. Egy vagy több rétegben hordjuk fel a hordozóréteg porózussága, összetartó ereje és egyenletessége függvényében, a rétegenkénti kiadósság legyen  $\approx 0,2-0,4 \text{ kg/m}^2$ .

**A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok**

Megjelenés	fehér folyadék	
Fajsúly	≈ 1 kg/dm <sup>3</sup>	
Tárolás	≈ a gyártástól számított 24 hónapig ép, eredeti csomagolásban	
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet	
Csomagolás	5 és 25 kg-os kanna	
Hígítási arány	Felhasználásra kész termék	
Viszkozitás	≈ 12 mPa · s, rotor 1 RPM 100	Brookfield módszer
pH	≈ 8,22	
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C-tól +35 °C-ig	
Várakozási idő a következő művelet előtt	≥ 4 óra	
Kiadósság felhordási rétegenként	≈ 0,2 – 0,4 kg/m <sup>2</sup>	


Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvszívásától függően változhatnak.

**Teljesítmény****Belső levegő minősége (IAQ) VOC - Illékony szerves ANYAG kibocsátás**

Megfelelőség	EC 1 plus GEV-Emicode	GEV által tanúsított 7736/11.01.02
--------------	-----------------------	---------------------------------------

## Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- ellenőrizzük, hogy az aljzat tökéletesen tiszta, száraz és nedvszívó legyen
- mechanikai okokból bekövetkező áztatás vagy eltávolítás esetén alkalmazzuk újra a terméket
- ne használjuk vízszigetelőként
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2011-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 júliusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 07.23); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.