

Rinforzo V 50

Alkáli ellenálló képességű üvegszál zsaluzat, alkalmas új vagy javítandó vakolatok simításának megerősítésére, különösen dryvitos rendszerű hőszigetelésnél történő alkalmazásra kidolgozva.

A Rinforzo V 50 fokozza az elasztikusságot, tömörséget és a legkritikusabb alkalmazási hőmérséklettel szembeni ellenállást. Megszünteti a dinamikus változások okozta repedések problémáját. Bel- és kültérben.



1. Nagyfokú rugalmas és mechanikus ellenállás
2. A KlimaExpert ETA rendszer terméke
3. Színes sávok az átfedések megkönnyítésére
4. Változatlan lúgos környezetben, vegyi hatások és mikroorganizmusok hatása esetén
5. Könnyen és gyorsan lerakható, megkönnyíti a felújítandó felületek helyreállítását
6. CE-jelölésű termék, ásványi eredetű simítók merevítésére használható (EAD-040016-00-0404)

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Ásványi, cement- vagy mész eredetű simító merevítésére.

Kompatibilis simítók:

- ásványi eredetű simítók általában

Aljzatok:

- előre gyártott és helyben öntött betonok
- homlokzati vakolatok
- hőszigetelt panelek

Lakó-, kereskedelmi és ipari épületek belterében és külterében.

Ne használjuk dilatációs hézagokra vagy közvetlenül a hordozóréteggel érintkezve.

Használati útmutató

→ Előkészítés

Vegyük le a védőcsomagolást, és tekerjük le a hálót. A Rinforzo V 50 háztartási ollóval vagy sniccerrel vágható.

→ Felhordás

A Rinforzo V 50 terméket a még friss termék első rétegére helyezük fel. Fektessük le a hálót, és glettvassal nyomjuk, hogy tapadjon. A lapokat legalább 10 cm vastagságban kell egymásra helyezni az átfedéseken. Az oldalsó zöld csíkok segítik a helyes átfedést.

Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszereknél történő alkalmazás esetén kövessük a hatályos nemzeti szabályozást.

→ Tisztítás

A Rinforzo V 50 terméket nem kell tisztítani. A beillesztéséhez alkalmazott anyagok felhordásához használt szerszámokat a vonatkozó műszaki adatlapok előírásait betartva kell tisztítani.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

A hőszigetelő rendszerek vagy vakolatok simítása a Kerakoll Spa által gyártott Rinforzo V 50 típusú lúgálló üvegszálas megerősítő háló behelyezésével történik. Fém glettvassal vigyük fel a simítóanyagot az előzőleg előkészített, tiszta, méretstabil hordozórétegre. Nyomjuk bele a hálót az első rétegbe, és kikeményedés után fedjük le a Rinforzo V 50 terméket egy második réteggel.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti adatok

Megjelenés	különleges fehér és zöld háló
Vegyijelleg	kikeményített üvegszál
Kiosztás	≈ 4x4 mm
Csomagolás	50 m-es tekercs
Szélesség	1 m
Súly	≈ 160 g/m ²
Rétegvastagság	≈ 0,45 mm

Teljesítmény**HIGH-TECH**

Szakítószilárdság (önmagában az anyagé):

- hosszanti irányú	≥ 1900 N/5 cm
- keresztirányú	≥ 1900 N/5 cm

Szakítószilárdság (EAD-040016-00-0404-gyel történő öregítés után):

- hosszanti irányú	≥ 1000 N/5 cm és ≥ önmagában az anyag értékének 50%-ánál
- keresztirányú	≥ 1000 N/5 cm és ≥ önmagában az anyag értékének 50%-ánál

Hőtűrő képesség -30 °C és +90 °C között

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- vegyük figyelembe a meglévő dilatációs hézagokat
- tartsuk száraz helyen, védjük a nedvességtől, az UV-sugárzástól és a hőforrásoktól
- -5 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten tároljuk
- az 1907/2006/EK rendelet meghatározásainak megfelelő termék, ezért nincs szükség hozzá biztonsági adatlapra
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2013-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023. február lettek frissítve; pontosítani kívánjuk, hogy a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.