

S45 F

Organsko tekuće neoprensko ljepilo, za polaganje tehnikom dvostrukog premaza PVCa, gume, tepisona, linoleuma.

S45 F razvija tekuću gustoću smjese specifičnu za nanošenje uz veoma tanki sloj pri polaganju obloga, profila, cokla te izvedbu kutnih elemenata, obloga stepeništa, bridovai okomitih elemenata.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 1

1. Podovi i zidovi u unutarnjim i vanjskim površinama
2. Niske viskoznosti radi jednostavnog nanošenja kistom
3. Prikladno za podloge s podnim grijanjem

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Područja primjene

→ Upute za uporabu:

Polaganje uz dvostruki premaz stepenica, profila, letvica, kutnih elemenata, podova i obloga na upijajuće i neupijajuće podloge.

Materijali:

- PVC
- guma
- tepisoni
- linoleum
- pluto
- plastični laminati

Podloge:

- mineralne nivelirajuće i samonivelirajuće mase
- cementni estriši
- anhidritni estriši

- estriši realizirani sa Keracem Eco ili Keracem Eco Prontoplus
- drveni paneli
- vanjski podovi od mramora, keramike, gresa i slično
- estriši od bojanog asfalta
- lim, metal i sl.

Zidovi i podovi. Unutarnji i vanjski prostori za stambenu i komercijalnu primjenu. Prikladno za podloge s podnim grijanjem. Prikladan za podove podložne igličastim opterećenjima i stolicama s kotačima (EN 12529).

Ne koristiti na podloge koje su podložne kapilarnoj vlazi.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Podloge moraju biti kompaktne, čvrste, ravne, glatke i upijajuće. Moraju isto tako biti dimenzionalno stabilne, nedeformirane, suhe, bez kapilarne vlage; bez pukotina, čiste i bez prisutnosti sredstava za odvajanje i prašine. Cementne podloge moraju imati zaostalu vlagu maksimalno 2,5% ili 2% u slučaju da u sebi imaju sustav za grijanje.

Anhidritne podloge moraju imati zaostalu vlagu maksimalno 0,5% ili 0,2% u slučaju da u sebi imaju sustav za grijanje.

Podloge koje imaju prašnavu površinu, komadiće koji se mrve ili odvajaju moraju se tretirati proizvodom Active Prime Fix prema uputama koje se nalaze u tehničkom listu. Grijane estrihe uvijek obradite proizvodom Active Prime Fix prema uputama koje se nalaze u tehničkom listu.

Neravne ili izuzetno grube podloge moraju se ispraviti i/ili izravnati prikladnim proizvodima poput Keralevel Eco Ultra, Keralevel Eco, Flowtech Plus ili Planogel Rheo.

Anhidritne podloge moraju se pripremiti prema uputama proizvođača i obraditi proizvodom Active Prime Fix prema uputama koje se nalaze u tehničkom listu.

Podloge od lijevanog asfalta moraju se uvijek obraditi proizvodom Active Prime Fix prema

uputama koje se nalaze tehničkom listu i zagladiti odgovarajućim proizvodima kao što su Keralevel Eco Ultra, Keralevel Eco, Flowtech Plus ili Planogel Rheo.

→ Priprema

Pažljivo miješati prije upotrebe.

→ Primjena

Nanositi S45 F ravnomjerno na podlogu i stražnju stranu obloge valjkom ili prikladnom lopaticom. Odaberite ozubljenje lopatice koja može osigurati potpuno lijepljenje obloga, obično glatka ili lopatica br. 1. Pazite da su eventualni ostaci praška dobro ugrađeni. Nanositi ljepilo na površine na koje se, nakon prikladnog vremena isparivanja, može polagati obloga na osušeno ljepilo koje je još ljepljivo. Snažno i pažljivo masirati oblogu do postizanja potpunog kontakta s ljepljivim slojem. Nakon polaganja i pritiskanja obloge nisu više mogući ispravci. Zaštititi od izravnog djelovanja sunca tijekom polaganja i do potpunog vezivanja ljepila (približno 3 dana). Zavarivanje obloga može se vršiti nakon najmanje 24 sata.

→ Čišćenje

Odmah očistiti alat otapalom Diluente 01.

Ostale odredbe

- Ne koristiti pri temperaturi nižoj od +10 °C ili pri relativnoj vlazi iznad 75%.
- Pri niskim temperaturama, ljepilo i obloga moraju odgovarati uvjetima prostorija u kojima se polažu.

- Osim tih informacija, potrebno je pridržavati se uputa za polaganje proizvođača obloge i važećih tehničkih listova ostalih navedenih proizvoda.

Stavka troškownika

Polaganje na gradilištu uz dvostruki premaz stepenica, profila, letvica, kutnih elemenata, podova i obloga od PVC-a, gume, tepisona, linoleuma, pluta, plastičnih laminata, izvodi se organskim, tekućim, jednokomponentnim ljepilom, GreenBuilding Rating 1, poput S45 F tvrtke Kerakoll Spa. Podloga polaganja mora biti ravna, glatka, kompaktna, bez komada koji se odvajaju, čista i odstajala, da je već odradila povlačenje prilikom sazrijevanja. Za polaganje će se koristiti glatka ili nazubljena lopatica — prosječna potrošnja \approx g/m².

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll

Izgled	tekuća žućkasta pasta
Pakiranje	kante od 10 / 4 kg
Čuvanje	\approx 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline
Razrijeđivanje	Spreman za upotrebu. Po potrebi otapalom Diluente 01
Granične temperature uporabe	od +10 °C do +30 °C
Vrijeme isparavanja	\approx 15 min.
Vrijeme trajanja smjese	\approx 60 min prema nanijetoj količini i vremenu isparivanja
Prohodnost	odmah
Potpuno korištenje	\approx 24 – 48 h
Potrošnja	\approx 150 g/m ² na svakoj strani

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uvjeta na gradilištu: temperatura, ventilacija i upijanje podloge.

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- prije uporabe pročitajte sigurnosno-tehnički list
- pri uporabi pridržavati se važećih sigurnosnih propisa i uputa
- proizvod i njegove pare su zapaljivi. Ventilirati prostore nakon upotrebe
- držati odvojeno od izvora paljenja, zabranjeno pušenje
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- za sve dodatne informacije Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u Lipanj 2023 (ref. GBR Data Report – 06.23); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.