

Silicone Color

Dekoratívno sredstvo za zaptivanje za keramiku, mozaik i bazene.

Silicone Color razvija odlično prijanjanje na neupijajuće površine garantujući integritet i hidroizolaciju keramičkih obloga podložnih deformaciji.



Rating 3

1. Pogodan za porculanski kamen, keramiku i ploče male debljine
2. Pogodno za bazene i pri trajnom kontaktu s vodom
3. Otporno na hemikalije
4. Otporan na starenje, UV zrake i mraz
5. Pogodno za vlažne prostore
6. Visoka stabilnost boje
7. Raspoloživo u 50 boja

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Klasa je izračunata na osnovu prosjeka formulacija boja

Polja primjene

- Elastično i vodootporno zaptivanje dilatacionih i spojnih fuga na:
 - porculanski gres, ploče male debljine, keramičke pločice, klinker, stakleni i keramički mozaik, svih vrsta i veličina
 - sanitarni uređaji, tuševi
 - metalni okviri vrata i prozora
 - staklo i fiberglas
- Predviđena upotreba:
Unutarnji i vanjski, čak i u područjima podložnim smrzavanju, na fugama frakcioniranja, dilataciji i balkonskim oblogama, terasama, unutarnjim podovima, bazenima.

Ne koristite na prirodnom kamenu, na cementnim podlogama, na gumi, plastici, bitumenu ili elementima koji izlučuju ulja, rastvore, sredstva za plastifikaciju. Preporučljivo je provjeriti primjenjivost preventivnim ispitivanjem na osjetljivim metalnim površinama kao što su bakar, srebro i slične legure. Kod pravljenja fuga podložnih habanju. U izradi betonskih fasada.

Uputstvo za upotrebu

- Priprema podloge
Strane fuga koje se zaptivaju moraju biti savršeno suhe, čiste i očišćene od masnoće, prašine i rđe. Krhki ili loše ankerisani dijelovi će biti uklonjeni, a metali pažljivo deoksidirani. Prilikom izrade vidljivih spojeva, da bi se dobila čista zaptivna linija, preporučljivo je rubove pokriti zaštitnom maskom, napravljenom s ljepljivom trakom. Upotreba proizvoda Keragrip Eco Pulep na metalnim površinama poboljšava čišćenje površine i prijanjanje proizvoda na nju.
- Priprema
Proizvod Silicone Color je spreman za upotrebu. Nakon rezanja konusnog vrha uloška, izrežite mlaznicu pod uglom od 45° u skladu sa širinom zaptivke koju treba napraviti i zašarafite je na uložak. Umetnite uložak u odgovarajući frikcionni ili pneumatski pištolj.
- Nanošenje
Područja u blizini fuga moraju biti zaštićena ljepljivom trakom kako bi se izbjegla kontaminacija podloge i osiguralo ravnomjerno zaptivanje. Traka za maskiranje se mora ukloniti odmah nakon obrade gleterom. Silikonska pasta mora biti komprimirana i napravljena da prodre duboko kako bi se podstaknula optimalno prijanjanje. Završna obrada mora biti obavljena u jednom premazu, eventualno u kontinuitetu, metalnim ili plastičnim gleterom navlaženim vodom sa sapunom.
Za postizanje trajnih zaptivki, koje mogu da najbolje izdrže naprezanja širenja i skupljanja, potrebno je sljedeće:
 - veličina fuge je takva da očekivano pomicanje ne prelazi 25% njene širine
 - omjer širine i dubine sredstva za zaptivanje je između 1 i 2
 - sredstvo za zaptivanje prijanja samo na rubove fuge, a ne na podlogu. Da biste podesili dubinu i izbjegli prijanjanje na podlogu, koristite spojnicu od ekspaniranog polietilena tipa Joint.
- Čišćenje
Čišćenje ostataka sredstva za zaptivanje može se obaviti uobičajenim rastvaračima. Kada se stvrdne, proizvod Silicone Color se može ukloniti samo mehanički.

Ostale indikacije

- Ne koristite u potpuno zatvorenim prostorima jer proizvod polimerizira zahvaljujući atmosferskoj vlažnosti.
- Fuga se mora izgladiti u roku od 5 minuta od nanošenja kako bi se osigurao dobar kontakt između sredstva za zaptivanje i podloge.
- Obično nije potrebna upotreba osnovnog premaza. Na određenim podlogama (porozne podloge, plastika) može biti potrebno koristiti sredstvo za poboljšanje prianjanja radi postizanja maksimalnog prianjanja. Uvijek se preporučuje u situacijama u kojima postoji rizik od pojave prašine.
- Proizvod Silicone Color se ne može prefarbati.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka specifikacije

Elastično i voodootporno zaptivanje dilatacionih deformacionih spojeva biće izvedeno s visoko elastičnim, ekološki prihvatljivim silikonskim sirćetnim organskim sredstvom za zaptivanje, GreenBuilding Rating 3, s CE oznakom i u skladu sa zahtjevima performansi koje se zahtijevaju standardom EN 15651 dio 1, 2, 3 i 4, tip Silicone Color iz kompanije Kerakoll Spa. Fuga mora biti čista i suha, bez rastuće vlage, pripremljena sa odgovarajućom spojnicom od ekspaniranog polietilena tipa Joint postavljenog na dubini između 2/3 širine fuge i njene ukupne širine. Prinos 1 uložka bit će ≈ 3 m linearno za fuge s presjekom od 1 cm u širinu i dubinu.

Tehnički podaci prema standardu kvalitete kompanije Kerakoll		
Izgled	obojena tiksotropna pasta	
Specifična težina	≈ 1,03 kg/dm³	
Hemijska priroda	silikon sa acetatnim unakrsnim povezivanjem	
Skladištenje	≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakovanju	
Upozorenja	Nije otporno na mraz, izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost i izvore toplote	
Pakovanje	uložak od 310 ml	
Maksimalno dozvoljeno pomicanje	≤ 25%	ISO 11600
Min. širina fuge	≥ 6 mm	
Maks. širina fuge	≤ 25 mm	
Presjek zaptivanja omjera Š/D	> 1 / < 2	
Granične temperature primjene	od +5 °C do +40 °C	
Vrijeme stvaranja filma	≥ 20 min.	
Unakrsno povezivanje	≈ 2 mm / 24 sata	
Gubitak u zapremini	≤ 15%	ISO 10563
Prinos	pogledajte indikativnu tabelu prinosa	

Otkrivanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperature, ventilacije, upijanja podloge i položenog materijala.

Tabela prinosa					
Linearni metri spoja koji se mogu postići sa uloškom proizvoda Silicone Color od 310 ml					
Dubina	Širina				
	6 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
5 mm	≈ 10,4 m	≈ 8 m	≈ 6,2 m	–	–
7 mm	–	≈ 5,6 m	≈ 4,4 m	≈ 3 m	–
10 mm	–	–	≈ 3 m	≈ 2,1 m	≈ 1,6 m
15 mm	–	–	–	≈ 1,4 m	≈ 1,1 m
20 mm	–	–	–	≈ 1,1 m	≈ 0,8 m

Tamo gdje nisu navedeni podaci o prinosu, to znači da se omjer Š/D ne poštuje i stoga spoj nije moguće postići.

Tabela boja proizvoda Silicone Color		Postojanost boje* GSc (Daylight) Standard EN ISO 105-A05
KK 1		4,5
KK 2		5
KK 4		4,5
KK 6		4,5
KK 8		4,5
KK 10		4,5
KK 12		4,5
KK 26		4,5
KK 27		4,5
KK 29		4
KK 30		3,5
KK 55		4,5
KK 47		4,5
KK 50		4,5
KK 64		4,5
KK 66		4,5
KK 68		4,5
KK 69		4,5
KK 71		4,5
KK 72		4,5
KK 76		5
KK 79		4,5
KK 81		4,5
KK 83		5
KK 86		4,5
KK 88		4,5
KK 89		5
KK 151		5
KK 92		4,5
KK 93		4,5
KK 94		4,5
KK 101		4,5
KK 102		4,5
KK 154		4,5
KK 103		4,5
KK 107		4,5
KK 109		5
KK 110		4,5
KK 157		4,5
KK 158		4,5
KK 153		4,5
KK 152		4,5
KK 155		4,5
KK 114		3,5
KK 126		4,5
KK 129		4,5
KK 130		5
KK 156		4,5
KK 136		4,5
KK 147		4,5

Predstavljene boje su indicativne.

Performanse		
Kvalitet zraka u zatvorenom prostoru (IAQ) VOC - Emisije hlapljivih organskih jedinjenja		
Usklađenost	EC 1 GEV-Emicode	Cert. GEV 9346/11.01.02
HIGH-TECH		
Tvrdoća Shore A	18	ISO 868
Modul elastičnosti	≈ 0,38 N/mm²	ISO 8339
Istezanje pri lomu (%)	250	ISO 8339
Otpornost na atmosferske uticaje	Odlično	
Otpornost na starenje	Odlično	
Otpornost na UV zrake	Odlično	ISO 4892
Radna temperatura	od -40 °C do +100 °C	
Klasifikacija prema standardu EN 15651-1	F-EXT-INT-CC	
Klasifikacija prema standardu EN 15651-2	G-CC	
Klasifikacija prema standardu EN 15651-3	S	
Klasifikacija prema standardu EN 15651-4	PW-EXT-INT-CC	
Otkrivanje podataka na temperaturi od +23 °C, 50% rel. vlaž. i bez ventilacije. Mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu: temperature, ventilacije, upijanja podloge i položenog materijala.		

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu upotrebu

→ poštujujte nacionalne standarde i propise

→ koristite na temperaturama između +5 °C i +40 °C

→ korištenjem proizvoda Silicone Color na upijajućim podlogama kao što su keramički premazi, mramor, granit i drugo prirodno kamenje, može postojati oreol na rubovima spoja. izvršite specifična ispitivanja prije primjene
- proizvod Silicone Color oslobađa acetatnu kiselinu i iritira oči i kožu. U slučaju kontakta temeljno isperite vodom

→ ako je potrebno, zatražite sigurnosni list

→ za sve što nije predviđeno, obratite se službi Kerakoll Worldwide Global Service na tel. +39 0536.811.516 ili putem e-pošte globalservice@kerakoll.com