

Stucco livellante per fughe

Stucco specifico per il riempimento e la livellatura delle fughe dei pavimenti in ceramica prima della posa di PVC e LVT autoadesivi e SPC.



1. Pronto all'uso
2. Ideale nelle ristrutturazioni
3. Facilmente carteggiabile

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Riempimento e livellatura delle fughe dei pavimenti e rivestimenti esistenti, prima della posa di PVC e LVT autoadesivi e SPC.

Pavimenti:

- PVC autoadesivi
- LVT autoadesivi
- SPC

Fondi:

- pavimenti e rivestimenti in ceramica e grès
- pavimenti e rivestimenti in marmo e pietre naturali
- pavimenti e rivestimenti in mosaico vetroso
- pavimenti in cotto

Per interni. Idoneo per sottofondi riscaldanti.

Non utilizzare su fondi bagnati o soggetti a risalite d'umidità.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

I supporti devono essere puliti da polvere, asciutti, compatti, stabili ed esenti da sostanze distaccanti e polvere. Eliminare tutte le tracce di cere, oli e grassi con prodotti specifici. Preparare i supporti con Preparatore per fondi.

→ Preparazione

Stucco livellante per fughe è pronto all'uso. Rimescolare prima dell'uso: la pasta deve risultare omogenea, consistente e senza grumi. Il prodotto non utilizzato può essere conservato per un successivo impiego richiudendo ermeticamente la confezione con il coperchio originale.

→ Applicazione

Stucco livellante per fughe si applica su sottofondo asciutto con spatola metallica in strati di massimo 2 mm per mano. In caso di mani successive è necessario attendere il completo essiccamento dello strato precedente.

→ Pulizia

La pulizia degli attrezzi e delle superfici da residui di Stucco livellante per fughe ancora fresco si effettua con acqua. Ad indurimento avvenuto può essere rimosso solo meccanicamente.

Altre indicazioni

→ Dopo completo indurimento, nel caso di presenza di eccessi di prodotto o irregolarità, carteggiare la superficie, prima di procedere con la sovrapplicazione.

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll	
Aspetto	pasta bianca
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C
Tempo di attesa per la carteggiatura	≈ 2 – 3 h e la sovrapplicazione
Confezione	barattolo 1 kg
Resa 1 kg	≈ 50 m di fuga da 3 mm

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Avvertenze

- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali

→ utilizzare la spatola dentata raccomandata

→ temperatura, umidità ambientale, ventilazione, assorbimento del sottofondo e materiale di posa possono variare i tempi di lavorabilità e presa dell’adesivo
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza

→ per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



Le presenti informazioni sono aggiornate a Luglio 2025; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.