

# Wallpaper®

Hochleistungsfähige Untergrund-Spachtelmasse superflat für die Harz-Wandbeschichtung mit Wallpaper.

Wallpaper ist eine wasserbasierende Harzbeschichtung mit glattem, farbigem Superflat-Oberflächen-Finish. Ideal für Wände in Bädern und Küchen. Italienisches Design für das wohnliche Wohlbefinden.

Erhältlich in den 10 Farben der Warm Collection.



## Rating 5\*

- ✓ Regional Mineral  $\geq 30\%$
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Solvent  $\leq 5$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

\* Das Rating wurde anhand eines Durchschnittswertes der Farbenformulierungen berechnet

1. Ideal zur Dekoration von Wänden in Bädern und Küchen
2. Glatte superflat-Oberfläche
3. Ausgezeichnete Abwaschbarkeit

---

## Anwendungsbereich

→ Hochleistungsfähige Untergrund-Spachtelmasse superflat

→ Einsatzbereich:

Geeignet für:

- Grundierte Putze und Spachtelmassen
- Altbeläge aus Keramik, Glasmosaik und Naturstein, die noch fest verankert sind und mit dem Strukturträger Wallcrete geglättet wurden
- Gipsputze
- Aus Gipskartonplatten hergestellte Untergründe
- Aus Faserzementplatten hergestellte Untergründe, die noch fest verankert sind und mit dem Strukturuntergrund Wallcrete geglättet wurden
- Untergründen aus mehrschichtigen MDF- und HDF-Holzplatten, die je nach Verwendungszweck mit EP21 oder Universal Wall Primer grundiert wurden.

→ Produkte für das Oberflächen-Finish zur Vervollständigung der Fläche:

- Microresina

Nicht anwenden

Am Boden und im Außenbereich; auf frischen oder nicht ausreichend trockenen Untergründen, auf verschmutzten, nicht ausreichend festen Untergründen; auf alten Anstrichen oder Feinputzen; auf nicht zusammenhängenden Untergründen mit hoher Flexibilität und Wärmedehnung; auf nassen Untergründen, auf Untergründen, die durch aufsteigende Feuchtigkeit belastet sind oder einen Restfeuchtigkeitswert über 2 CM-% aufweisen; auf Gipsputzen mit Restfeuchtigkeit  $\geq 1\%$ , auf feuchtigkeitsempfindlichen Belägen.

---

## Anwendungshinweise

→ Vorbereitung der Untergründe

Vor dem Aufbringen des Texturgebers Wallpaper sicherstellen, dass die Untergründe stabil und fest verankert sind. Die Untergründe müssen völlig trocken sein. Ggf. aufsteigendes Wasser oder Restfeuchtigkeit kann Dampfdruck erzeugen, was zur Ablösung des Belags führen kann.

- **Herkömmliche Zementputze und Spachtelmassen:** Die Untergründe müssen trocken sein und den normalen Feuchtigkeitsschwund abgeschlossen haben. Der Untergrund muss sauber, fest und frei von losen Teilen, Staub und Schimmel sein. Alte Putze müssen in gutem Zustand, trocken und kompakt sein. Rückstände vorheriger Bearbeitungen (Putzschichten, alte Glättschichten etc...) sind sorgfältig zu entfernen. Den Untergrund mit Universal Wall Primer grundieren. Falls die Fläche eine Tiefenverfestigung benötigt, muss nach einer Wartezeit von 4 - 6 Stunden eine zweite Schicht Universal Wall Primer aufgetragen werden. Vor dem anschließenden Auftragen von Wallpaper eine Wartezeit von 4 - 6 Stunden einhalten.
- **Altbeläge aus Keramik, Glasmosaik und Naturstein:** Mit Diamantscheibe abschleifen, bis die oberflächliche Schicht abgetragen und ggf. vorhandene Verschmutzungen entfernt **worden sind** und eine poröse Oberfläche entstanden ist. Die Oberfläche sorgfältig mit einem Tuch reinigen, das mit der Haftgrundierung Keragrip Eco Pulep befeuchtet wurde. Die Spachtelmasse Wallcrete aufbringen, dabei die Beschichtung eben

gestalten. Auftragbar in Schichtstärken von 1 bis 2 mm (pro Schicht). Sicherstellen, dass die Textur der vorhandenen Beschichtung vollständig gefüllt und geglättet wurde.

- **Untergründe aus Faserzementplatten:** Den Untergrund sorgfältig reinigen und sicherstellen, dass er stabil, kompakt und frei von Staub, Fett und wasserabweisenden Behandlungen ist. Die Spachtelmasse Wallzero® in zwei Schichten aufbringen, dabei das Netz Net 90 einarbeiten. Das vollständige Trocknen der Ausgleichsschicht abwarten, bevor Wallpaper aufgebracht wird.
- **Gipsuntergründe:** Gipsputze müssen eine mit CM-Messgerät gemessene Restfeuchtigkeit von  $\leq 1$  CM-% aufweisen. Die Hinweise der Hersteller beachten. Sicherstellen, dass der Untergrund in einer einzigen Schicht und ohne Feinglättsschichten aufgebracht wurde, da diese nur unzureichend verankert sein können und daher ungeeignet für eine Überarbeitung sind. Auf staubenden Untergründen wird die Anwendung von Universal Wall Primer empfohlen, um die Wasseraufnahme zu reduzieren/regulieren und den Reststaub zu fixieren. Vor dem anschließenden Auftragen von Wallpaper eine Wartezeit von 4 - 6 Stunden einhalten.
- **Untergründe aus Gipskartonplatten:** Den Untergrund sorgfältig reinigen und sicherstellen, dass er stabil, kompakt und staubfrei ist. Mit dem Aufbringen von Wallpaper fortfahren.
- **Mehrschichtholz-, MDF-, HDF-Platten:** Den Untergrund sorgfältig reinigen und

## Anwendungshinweise

sicherstellen, dass die Wandfläche stabil, kompakt und frei von Staub, Fett und wasserabweisenden Behandlungen ist. In feuchter Umgebung (z. B. Badezimmer) die Grundierung EP21, in nicht feuchtigkeitsbelasteten Räumen Universal Wall Primer jeweils auf die gesamte Fläche auftragen und prüfen, dass auch die Rückseite der Platte, die beschichtet werden soll, grundiert worden ist, um die Aufnahme von Feuchtigkeit, späteres Eindringen von Wasser oder Verwerfungen der Platte zu verhindern. Falls während der Anwendung ein Überschuss an EP21 zurückbleibt, das noch frische Produkt mit Quarzo 1.3 (Quarzsand) abstreuen. Das komplette Erhärten der Grundierung (8 - 12 Stunden bei EP21 oder 4 - 6 Stunden bei Universal Wall Primer) abwarten; falls sich die mit EP21 grundierte Oberfläche als besonders glänzend erweist, mit Schleifmaschine, Körnung 80 anschleifen, um die Oberfläche aufzurauen.

- Ausgleichen von Höhenversätzen und Unebenheiten (falls erforderlich): Um unebene Untergründe aufzubauen oder Höhenversätze auszugleichen, den Untergrund-Strukturgeber Wallzero in Schichtstärke 2 - 12 mm (pro Schicht) aufbringen. Das vollständige Trocknen der Ausgleichsschicht abwarten, bevor Wallpaper aufgebracht wird.

→ Vorbereitung

Gebrauchsfertiges Produkt. Das Produkt in der

Verpackung aufrühren, um eine einheitliche Konsistenz der Masse zu ermöglichen.

→ Anwendung

Wallpaper wird mit einem Metallspachtel in dünnen Schichten (maximal 1 - 2 mm pro Schicht) auf den trockenen und sauberen Untergrund aufgebracht. Bevor weitere Schichten aufgetragen werden, muss das vollständige Trocknen der vorausgehenden Schicht abgewartet werden. Eine erste "dicke" Schicht des Produkts gleichmäßig auftragen; nach einer Wartezeit von 15 - 20 Minuten kann nachgearbeitet werden, indem das Produkt mit dem Spachtel festgedrückt wird, um hervorstehende Grate zu entfernen und die Beschichtung gleichmäßig zu gestalten. Falls erforderlich, kann zwischen den Arbeitsgängen mit Schleifpapier - Körnung 240 - geschliffen werden, um die Oberfläche zu vereinheitlichen. Die Arbeitsgänge wiederholen, bis eine völlig ebene Oberfläche entstanden ist. Die letzte Schicht mit Schleifpapier - Körnung 240 - schleifen, um eine völlig ebene Oberfläche zu erzielen. Die Wartezeit vor der Weiterbearbeitung beträgt mindestens 12 Stunden.

→ Reinigung

Produktreste an den Werkzeugen werden vor dem Erhärten des Produkts mit Wasser entfernt.

## Zertifizierungen und Kennzeichnungen



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Weitere Hinweise

- Das Produkt ist nicht geeignet für das dickschichtige Ausgleichen von Wänden.
- Wallpaper kann in einer Stärke von 1 bis 2 mm pro Schicht aufgetragen werden. Größere Schichtstärken erfordern eine längere Trockenzeit. Für größere Schichtstärken kann der Strukturuntergrund Wallzero verwendet werden (siehe technisches Datenblatt).

- Die im Katalog und auf der Internetseite vorhandenen fotografischen Abbildungen ebenso wie die Farbmuster haben reinen Beispielswert.
- Für jedes Projekt sind Produkte aus einer einzigen Produktionscharge zu verwenden.
- Materialien aus unterschiedlichen Chargen können unterschiedliche Farbtöne aufweisen.

**Technische Daten gemäss Kerakoll-Qualitätsnorm**

Erscheinungsbild	Weisse Paste
Verpackung	Eimer 5 kg
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate nach Herstellungsdatum in der unbeschädigten Originalverpackung; feuchtigkeitsempfindlich
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern
Sieblinie	ca. 0 - 100 µm
Verarbeitungstemperatur	von +10 °C bis +35 °C
Verdünnungsverhältnis	Gebrauchsfertiges Produkt
Wartezeit zwischen 1. und 2. Arbeitsgang	ca. 4 Std.
Wartezeit vor dem Zwischenschliff und Weiterbearbeitung	≥ 12 Std.
Verbrauch	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>

Datenmessung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren.

**Leistungen****Raumluftqualität (IAQ) VOC - Emissionen an flüchtigen organischen Substanzen**

Konformität	EC 1 GEV-Emicode	Zert. GEV 2472/11.01.02
-------------	------------------	-------------------------

**HIGH-TECH**

Haftfestigkeit auf Beton nach 28 Tagen	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Querverformung	≥ 5 mm	

Datenmessung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren.

# Hinweise

- Produkt für professionellen Gebrauch
- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C verarbeiten
- Auf trockenen Untergründen anwenden
- Keine Bindemittel oder Zusatzstoffe dazugeben
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Nicht auf verschmutzten oder nicht ausreichend kompakten Untergründen anwenden
- Unter Einhaltung der geltenden Normen entsorgen
- Oberflächen und Bauteile im Verlegebereich vor versehentlichem Kontakt schützen
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an die Kerakoll GmbH Anwendungstechnik +49 (0)6026 97712-0 - info@kerakoll.de

Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating® Manual 2014. Diese Informationen wurden im Januar 2021 aktualisiert (basierend auf den Daten des GBR Data Report – 02.21). Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com) eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.