

Wallpaper Living

Sima alapsimító Wallpaper Living műgyanta burkolathoz. Ideális flat falak festés előtti előkészítéséhez.

A Wallpaper Living egy vizes bázisú, sima, színezett, superflat felület-kialakítású műgyanta bevonat.

Elérhető a Color Collection 150 és a Warm Collection 10 színében.



Rating 3

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

A színeképletek átlaga alapján számított besorolás

1. Nagyfokú bedolgozhatóság
2. Dörzspapírral könnyen csiszolható
3. Rendkívül kiadós
4. Nem csökken a térfogata
5. Gipszkarton: Q3 és Q4 felületkialakítás

Felhasználási területek

- Egykomponensű, vizes bázisú, sima, használatra kész simító anyag.
- Simítás és felületkialakítás:
 - vakolatok
 - beton
 - Gipszkarton panelek
 - Szálerősítésű cement panelek
 - gipsz felületekre
- Beltérben lakóépületekben, kereskedelmi és ipari helyiségekben.

- A Wallpaper Living felületet kiegészítő felületképző termékek:
 - Decor

Ne használjuk kültérre; átnedvesedésnek kitett falakra; nem nedvszívó (fém, laminált műanyag, PVC, műgyanta, zománc, nem nedvszívó festékek) hordozórétegekre.

Használati útmutató

- A hordozórétegek előkészítése
A hordozóréteg legyen tömör, száraz és tiszta, portól és zsíros részekről mentes. Az esetleg málló és nem tökéletesen kötött részeket, zsaluleválasztót, kötőanyagban szegény és/vagy nem tökéletesen kötött részeket tartalmazó régi festékeket távolítsuk el. A porózus, nem teljesen egybefüggő hordozórétegeknek is tömörnek és nedvszívónak kell lenniük, amennyiben ez nem teljesül, Universal Wall Paper termékkel erősítsük meg. A simítandó panelek legyenek megfelelően rögzítve a hordozóréteghez és stabilak. A túlzott nedvesség és az emiatt szükséges hosszabb száradási idő elkerülése érdekében gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről.

- Előkészítés
Felhasználásra kész termék. Használat előtt keverjük össze: a keverék legyen homogén, konzisztens és nem legyen csomós. kis mennyiségben adhatunk vizet hozzá. A fel nem használt terméket meg lehet őrizni későbbi felhasználásra, amennyiben a kiszáradást az eredeti fedelével hermetikusan lezárjuk.

- Felhordás
Simító anyagként használt Wallpaper Living: a megfelelő hordozórétegre hordjuk fel a terméket a falak előkészítéséhez a festés vagy a díszítő ciklus előtt.

Hézagok finiseléséhez és a panelek simításához használt Wallpaper Living:

- Terítsük szét a terméket a merevítőháló és Q1 felület-kialakítási osztályú simított hézagra második réteggé. Hagyjuk megszáradni, csiszoljuk le vagy szükség esetén simítsuk.
- Q3 vagy Q4 felület-kialakítási osztályú simításhoz hordjuk fel a terméket a száraz második rétegre, bizonyos esetekben a felhordás előtt csiszoljuk át.

- Tisztítás
A még friss Wallpaper Living vízzel eltávolítható a szerszámokról. Keményedés után a terméket mechanikus úton tudjuk eltávolítani.

Egyéb útmutatások

- A termék non alkalmas falak nagy rétegvastagságú javítására.

- A katalógusban és a weboldalon található fényképek, valamint a mintákon feltüntetett színek csupán tájékoztató jellegűek.

Tanúsítványok és jelölések



Összegzés

A hézagok finisélése és a panelek teljes simítása vagy a vakolatok simítása a Kerakoll Spa által gyártott, GreenBuilding Rating 3 besorolású, öko-kompatibilis, ásványi eredetű, szerves, különösen hajlékony és végső kinézetben teljesen sima finisélést és simítást biztosító Wallpaper Living fugázó felhordásával történik tökéletesen tiszta és száraz hordozórétegre.

- Gipszkartonon vagy olyan felületkialakításokon, amelyeknél a szemcseméret $\leq 0,5$ mm az anyagszükséglet $\approx 0,6 - 0,8$ kg/m²
- Olyan felületkialakításokon, amelyeknél a szemcseméret $\geq 0,5$ mm az anyagszükséglet $\approx 1,3 - 1,5$ kg/m²

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok

Megjelenés	fehér massa
Tárolás	\approx a gyártástól számított 12 hónapig ép, eredeti csomagolásban; nedvességtől óvjuk
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás	20 kg-os vödrök
Alkalmazási hőmérséklet	+10 °C-tól +30 °C-ig
Hígítási arány	Felhasználásra kész termék
Várakozási idő az 1. és a 2. réteg között	$\approx 2/4$ óra
Várakozási idő:	
- Festés előtt	$\approx 24/48$ óra
- tapétázás előtt	$\approx 24/48$ óra
Anyagszükséglet	
- gipszkartonon vagy olyan felületkialakításokon, amelyeknél a szemcseméret $\leq 0,5$ mm	$\approx 0,6 - 0,8$ kg/m ²
- olyan felületkialakításokon, amelyeknél a szemcseméret $\geq 0,5$ mm	$\approx 1,3 - 1,5$ kg/m ²

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak: hőmérséklet, szellőzés, az aljzat nedvszívása.

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék
- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
- +10 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- ügyeljünk arra, hogy az aljzat tökéletesen tiszta, száraz és tömör legyen
- vegyük figyelembe a fogadófelületben lévő rugalmas hézagokat
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating Manual 2014-ra vonatkoznak. A jelen információk 2023 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés - 12.23); megjegyzés: a KERAKOLL Spa a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL Spa ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.