Water-block Surface

Membrane d'étanchéité liquide

Membrane d'étanchéité liquide base hybride pour reprise d'étanchéité et traitement de points singuliers.

Formule fluide auto-lissante en seau de 3 sachets de 5 kg, pour application à la brosse ou au rouleau.

FABRIQUÉ EN FRANCE

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

GREENBUILDING RATING®

Water-block Surface
- Catégorie : Spécialités

rating3

Regional Mineral ≥ 30 % — Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality — SLV REDUCED Solvent ≤ 5 g/kg — Low Ecological Impact — Health Care

Très faibles émissions COV — Sans solvants — Non toxique et non dangereux

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

PLUS PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Utilisable même sous la pluie
- Applicable à froid, sans utilisation de flamme
- Multi-matériaux
- Étanchéité immédiate
- Non corrosif
- Durabilité élevée
- Ne contient ni silicone, ni solvant, ni bitume ni isocyanate
- Excellente adhérence y compris sur supports humides
- Excellente résistance aux UV
- Peut être peint

DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation
Reprise d'étanchéité et réparations urgentes: gouttières, toitures plates, couvertures métalliques ou fibro-ciment.
Pontage des fissures. Etanchéité de surfaces horizontales et verticales: balcons, terrasses, murs de soubassement...
Raccords d'étanchéité aux points singuliers de la toiture: évacuations, antennes, lanterneaux, skydome, bandes de rive, noues de toiture... Traitement des vis et écrous (fixations en bac acier).

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports
Les supports doivent être propres, stables et exempts de poussière. Eliminer les parties non adhérentes ou friables du support.
Water-Block est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué ou mélangé avec d'autres produits.

Application
Appliquer Water-Block Surface à la brosse ou au rouleau à poils courts à raison de 2 couches croisées.
Après préparation et nettoyage du support, réaliser une première couche continue d'épaisseur constante à raison de 1 kg/m². Respecter un temps d'attente avant application de la deuxième couche de 4 à 24 heures en fonction de la température, de l'humidité et de la porosité du support. Appliquer la deuxième couche, à raison de 1 kg/m², en croisant par rapport à la première couche.
Ne convient pas au polyéthylène, polypropylène, polycarbonate, polymétacrylate, polytétrafluoroéthylène, néoprène et bitume.
Water-Block ne constitue pas une étanchéité au sens du guide d'Agrément Technique Européen ETAG 005.
La membrane n'est pas destinée à être recouverte de carrelage. La membrane d'étanchéité est non circulable, elle doit être recouverte pour être circulable.
Ne pas utiliser en immersion. Ne pas soumettre à la contre pression. Après durcissement, la membrane ne peut pas recevoir d'ancrage mécanique. Il appartient à l'applicateur de vérifier la compatibilité du mastic avec le support en terme d'adhérence, de compatibilité chimique et de formation de tâches. Peut-être peint après séchage à cœur. Utiliser une peinture base acrylique et réaliser un test préalable de convenance. Ne pas utiliser de peintures glycérophtaliques.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Water-block Surface Code: KKF1151 2019/07 - FR

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Poids spécifique	1,6 g/cm^3
Rendement	de 1,5 à 3 kg/m^2
Température d'application	+5 °C / +35 °C
Température de service	-20 °C / +80 °C
Temps de formation de peau	≈ 60' (+23 °C, +50% H.R.)
Vitesse de durcissement	≈ 2,5 mm / 24 h (+23 °C, 50% H.R.)
Conservation	≈ 18 mois dans l'emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité
Emballage	seau de 3 sachets aluminium de 5 kg

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier: température, ventilation, absorption du support et du matériel posé.

PERFORMANCES

QUALITÉ DE L'AIR À L'INTÉRIEUR (IAQ) COV - ÉMISSIONS DE SUBSTANCES ORGANIQUES VOLATILES		
Conformité	EC 1 Plus GEV-Emicode	Cert. GEV 10643/11.01.02
HIGH-TECH		
Dureté Shore A	50	ISO 868
Allongement à la rupture	> 100%	ISO 37
Résistance à la rupture	> 1,5 MPa	ISO 37
Retrait	≤ 5%	ISO 10563

Résistance chimique (à titre indicatif): l'eau, les agents de nettoyage, les déversements accidentels d'huiles et hydrocarbures, acides, bases diluées.

TABLEAU COULEURS

Gris 7022	

Ces teintes sont purement indicatives.

AVERTISSEMENTS

- Produit pour utilisation professionnelle
- conserver dans un local aéré à une température maximum de +30 °C
- consulter la fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +33 (0) 4 72 89 06 80 – globalservice@kerakoll.com

Water-block Surface Code: KKF1151 2019/07 - FR

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois de Juillet 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19). Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL FRANCE
25, avenue de l'industrie - 69960 Corbas
Tel: +33 (0)4 72 89 06 80 - info@kerakoll.fr