

Biocalce® Tinteggio

Peinture murale naturelle certifiée, éco-compatible, à base de chaux grasse pure CL 90-S sélectionnée conforme à la norme EN 459-1 et terres colorées naturelles, pour la décoration hautement transpirante d'enduits, idéale dans le GreenBuilding et la Restauration de monuments historiques. Ne contient que des matières premières d'origine exclusivement naturelle. Avec une ventilation naturelle permettant de diluer les polluants présents à l'intérieur, bactériostatique et fongistatique naturelle. Respecte l'environnement et la santé des opérateurs.



Biocalce® Tinteggio, chaux grasse naturelle, est particulièrement idéale pour la décoration d'enduits civils et d'assainissement pour effectuer des décorations de grande valeur esthétique.



GREENBUILDING RATING®

Biocalce® Tinteggio

- Catégorie: Inorganiques Naturels Semi-Fluides
- Classe: Finitions Naturelles Transpirantes Colorées - Ligne Chaux
- Rating*: Bio 4

* Rating calculé sur la moyenne des formulations des couleurs

	Pollution Reduced Indoor Air Quality	Low Emission Indoor Air Quality	Bacteriostatic Indoor Air Quality	Health Care	Low Ecological Impact
Efficacité extrêmement élevée (5/5)		Aucun développement bactérien et fongique	Non toxique et non dangereux	Aucune étiquetage de risque environnemental	

ÉLÉMENTS NATURELS

	Chaux Grasse Pure CL 90
	Pigments Naturels issus du Broyage de Terres et de Minéraux Colorés
	Huile de Pin

PLUS PRODUIT

- Laisse le mur libre de respirer
- Idéale pour garantir des environnements intérieurs sains pour un meilleur bien-être psychophysique
- Bactériostatique et fongistatique naturelle classée B+ et F+ (méthode CSTB)
- À l'extérieur, redonne aux façades neuves l'aspect ancien du temps passé



DOMAINES D'UTILISATION

Destination d'utilisation

Chaux grasse naturelle pour la décoration d'enduits civils et d'assainissement. Biocalce® Tinteggio est particulièrement adapté pour effectuer des décorations ayant une grande valeur esthétique dans le Bâtiment du Bien-être (Edilizia del Benessere®), où l'origine rigoureusement naturelle de ses ingrédients garantit le respect des paramètres fondamentaux de transpiration.

Biocalce® Tinteggio est idéal pour les décorations dans la Restauration de monuments historiques, où le choix des ingrédients de la tradition comme la chaux naturelle, les terres et les minéraux naturels colorants savamment dosés garantit des interventions de conservation dans le respect des structures existantes et des matériaux d'origine.

Ne pas utiliser

Sur des supports frais (n'ayant pas séché), sur des supports sales, irréguliers, pulvérulents. Sur les vieilles peintures ou les badigeons.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

Le support doit être sec, propre, sans parties friables ni poussière et moisissures. Les vieux enduits doivent adhérer à la maçonnerie, être sans lésions, secs, nettoyés correctement des résidus des opérations précédentes (badigeons, vieux ragréages, etc.) et ragrés convenablement avec des produits de la ligne de finitions Biocalce® en fonction du degré de finition et de la planéité de l'enduit.

La préparation préalable des supports nouveaux ou anciens avec des produits de la ligne de finitions Biocalce® contribue à faire gagner du temps et à économiser du produit coloré en garantissant une qualité supérieure à la décoration finale.

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE D'EMPLOI

Traiter préalablement les surfaces avec Biocalce® Fondo ou Biocalce® Fondo Fino en fonction du degré de finition du support 24 heures avant l'application de Biocalce® Tinteggio. Il faudra faire particulièrement attention pendant l'été et en présence d'ensoleillement direct. Sur les surfaces à l'intérieur revêtues de plâtre, placoplâtre ou avec des peintures synthétiques, appliquer Biocalce® Fondo Universale avant Biocalce® Tinteggio. En présence de surfaces enduites ayant subi des réfections ou des rapiécages, celles-ci devront sécher pendant au moins 30 jours.

Pour uniformiser les absorptions des fonds anciens ou inconstants, utiliser Biocalce® Fondo en une ou plusieurs couches en fonction de l'absorption présente.

Préparation

Biocalce® Tinteggio peut être appliquée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, à plusieurs reprises en fonction du degré de couverture et de l'effet chromatique requis.

Diluer la première couche de Biocalce® Tinteggio avec de l'eau propre jusqu'à un maximum de 40% en volume. La deuxième couche doit être diluée jusqu'à un maximum de 20%; le tout est subordonné au degré de porosité du support et au degré de préparation.

Il est strictement interdit d'ajouter de l'eau dans le mélange durant l'application.

Employer toujours la même dilution dans les mélanges successifs.

Application

Biocalce® Tinteggio s'applique facilement en utilisant exclusivement une brosse, en veillant à étaler la couleur avec des passages croisés et irréguliers.

Le support doit toujours être préalablement traité avec Biocalce® Fondo ou Biocalce® Fondo Fino afin de permettre un séchage correct de la chaux et la fixation des terres colorées, il n'est pas nécessaire d'humidifier entre une couche et l'autre du produit.

Biocalce® Tinteggio n'est pigmenté qu'avec des terres naturelles, par conséquent on peut percevoir des différences de couleur entre un lot et l'autre ainsi que des variations chromatiques finales en fonction des absorptions différentielles des supports ou des conditions atmosphériques variables durant l'application

Nettoyage

Biocalce® Tinteggio est un produit naturel, nettoyer les outils avec de l'eau avant que le produit durcisse.

AUTRES INDICATIONS

Biocalce® Tinteggio doit être appliqué avec des températures comprises entre +8 °C et +30 °C et avec une humidité relative inférieure à 80%. Ne pas appliquer le produit en cas de vent fort.

Quand le produit est appliqué à l'extérieur il est nécessaire de protéger les échafaudages avec des bâches pour les protéger de l'exposition directe au soleil, le vent et la pluie, au cours des 15 premiers jours.

Le ravinement peut donner naissance à des phénomènes de carbonatation et/ou de coulures en surface qui recouvrent la couleur d'origine d'un voile blanc.

Faire particulièrement attention lors de la réalisation de décorations à réchampissages complets. Éviter les interruptions au niveau des plans de pont ou sur les vastes surfaces continues.

Si il est appliqué à l'intérieur il est conseillé, quand l'application est terminée, d'aérer les locaux pendant quelques jours pour favoriser le durcissement du liant par le processus de carbonatation.

CAHIER DES CHARGES

Dans le Bâtiment du Bien-être (Edilizia del Benessere®) et dans la Restauration de monuments historiques on réalisera des décorations d'enduits intérieurs et extérieurs à hygroscopicité et transpirabilité très élevées avec une utilisation exclusive de terres colorées naturelles et de chaux grasse pure (type Biocalce® Tinteggio), avec une ventilation naturelle permettant de diluer les polluants présents à l'intérieur, bactériostatique et fongistatique naturelle, GreenBuilding Rating® Bio 4.

Appliquer Biocalce® Tinteggio en utilisant exclusivement des pinceaux, après avoir traité le support avec Biocalce® Fondo ou Biocalce® Fondo Fino, en veillant à effectuer une distribution soignée et uniforme. Appliquer le produit au minimum en deux reprises ou plus en fonction du degré de couverture souhaité, sur des supports préalablement ragrésés avec des produits de la ligne de finitions Biocalce® Intonachino.

Rendement Biocalce® Tinteggio: ≈ 0,3 l/m² en deux couches.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

Aspect	chaux grasse naturelle
Nature chimique du liant	chaux calcique grasse CL 90-S
Conservation	≈ 12 mois dans l'emballage d'origine
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Emballage	seaux 4 / 14 l
Températures limites d'application	de +8 °C à +30 °C
Délai d'attente entre la 1ère et la 2ème couche	≈ 12 heures
Hors pluie à +20 °C et HR ≤ 80%	minimum 72 heures
Sec au toucher à +20 °C	≈ 4 heures
pH lors du conditionnement	13,5 ± 0,5
Viscosité Brookfield RVT6 RPM10	33.000 cp ± 500 cp
Masse volumique (poids spécifique) à +20 °C	≈ 1,33 kg/l
Rendement au m ² sur le support fini avec Biocalce® Intonachino Fino	≈ 0,2 – 0,3 l/m ² en deux couches

Mesure des caractéristiques à une température de +20 ± 2 °C, 65 ± 5% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier.

PERFORMANCES

QUALITÉ DE L'AIR À L'INTÉRIEUR (IAQ) ACTIVE - DILUTIONS DES POLLUANTS À L'INTÉRIEUR *

	Flux	Dilution	
Toluène	278 µg m ² /h	+27%	méthode JRC
Pinène	383 µg m ² /h	+48%	méthode JRC
Formaldéhyde	6244 µg m ² /h	+38%	méthode JRC
Dioxyde de carbone (CO ₂)	584 mg m ² /h	+62%	méthode JRC
Humidité (air humide)	71 mg m ² /h	+3%	méthode JRC

QUALITÉ DE L'AIR À L'INTÉRIEUR (IAQ) BIOACTIVE - ACTION BACTÉRIOSTATIQUE **

Enterococcus faecalis	Classe B+ prolifération absente	méthode CSTB
-----------------------	---------------------------------	--------------

QUALITÉ DE L'AIR À L'INTÉRIEUR (IAQ) BIOACTIVE - ACTION FONGISTATIQUE **

Penicillium brevicompactum	Classe F+ prolifération absente	méthode CSTB
Cladosporium sphaerospermum	Classe F+ prolifération absente	méthode CSTB
Aspergillus niger	Classe F+ prolifération absente	méthode CSTB

HIGH-TECH

Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (µ)	µ = 10	DIN 52615
Couche d'air équivalente (pour 2 couches)	s _p = 0,0006 m	EN ISO 7783-2

Mesure des caractéristiques à une température de +20 ± 2 °C, 65 ± 5% HR, et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier.

* Tests effectués selon la méthode JRC - Joint Research Centre - Commission Européenne, Ispra (VA) - pour mesurer la réduction des substances polluantes dans les environnements intérieurs (Projet Indoortron). Flux et vitesse se rapportant à la peinture d'intérieur standard (0,2 mm).

** Tests effectués selon la méthode CSTB, Contamination bactérienne et fongique

AVERTISSEMENTS

- **Produit pour utilisation professionnelle**
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- ne pas ajouter d'eau en phase d'application
- placer des bâches sur les échafaudages pour protéger du soleil, du vent et de la pluie au cours de l'application et dans la phase de séchage (15 jours)
- les applications avec des températures inférieures à +8 °C et une humidité atmosphérique élevée ou un manque de protection contre la pluie dans les 15 premiers jours pourraient donner lieu à des phénomènes de carbonatation et/ou à des coulures superficielles qui voileraient de blanc la couleur originale
- il est conseillé de retirer le matériau auprès du même fournisseur
- sur de vastes surfaces, prévoir des interruptions appropriées en proximité des joints, descentes, coins, angles ou prévoir des joints techniques appropriés
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2012. Les présentes informations sont actualisées à Juin 2016 (réf. GBR Data Report - 07.16); on précise qu'elles peuvent être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, il sera possible de consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d'application. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com